

ΤΕΙ - Πάτρας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ

" Υλικά συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, χαρακτηριστικά"  
ηλεκτρικής, μηχανικής και αντιδιαθρωτικής αντοχής

B16100424

ΤΕΙ

Εισηγητές :  
Ε. Πυργιώτη



Σπουδαστές :  
Β. Βέσσης

Πάτρα - Φ.96

ΠΙΘΑΝΟΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ | 2078

## Πρόλογος

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τα υλικά συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν συλλεχθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία και οι πηγές τους αναφέρονται στο τέλος της συγκεκριμένης εργασίας.

Καταβλήθηκε προσπάθεια να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες και νεότερες απόμεις, σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων και υλικών αντικεραυνικής προστασίας, στα οποία περιλαμβάνονται:

**α)** Βασικά χαρακτηριστικά εξαρτημάτων στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας βάση διεθνών κανονισμών τυποποίησης.

**β)** Όρια αντοχής εξαρτημάτων στις καταπονήσεις κεραυνών και στις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, που επικρατούν στο χώρο της εγκατάστασης, βάση διεθνών κανονισμών.

**γ)** Κανονισμοί και διακανονισμοί, που απαιτούνται για την προστασία και τις συνδέσεις των εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας, σε συνδυασμό με το χώρο της εγκατάστασης.

**δ)** Τρόποι δοκιμής Σ.Α.Π. και τυποποιημένες δοκιμές για τη διάθρωση αγωγών στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας.

**ε)** Γενικές πληροφορίες για τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις γειώσεις των Σ.Α.Π.

Για την πραγματοποίησή της χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εγχειρίδια, σχετικά με το θέμα της, εκτός των εγχειριδίων της σχολής και τα οποία συνδυαζόμενα διευκόλυναν το έργο μας.

Τέλος δέλουμε να ευχαριστίσουμε όλους όσους βοήθησαν στην περάτωσή της με οποιοδήποτε τρόπο.

## Εισαγωγή

Πριν γίνει μια πιο συγκεκριμένη αναφορά για τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σ' ένα σύστημα προστασίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη, πως μια εγκατάσταση προστασίας πρέπει να αντέχει πολλά χρόνια. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα υπόκειται τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως επίσης πρέπει να παρουσιάζει αντοχή στα πλήγματα κεραυνών. Αυτό σημαίνει πως τα υλικά αυτά, αλλά και ο τρόπος τοποθέτησή τους (ενώσεις κ.λ.π.), θα πρέπει να παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και στη διάθρωση.

Η διατομή ενός αγωγού, που ανήκει σ' ένα σύστημα προστασίας από τους κεραυνούς, δεν καθορίζεται τόσο από τα θερμικά αποτελέσματα του πλήγματος, όσο από την μηχανική του αντοχή, το κόστος εγκατάστασης και κυρίως, όπως θα δειχθεί πιο κάτω, από την αντοχή του στη διάθρωση. Σε πολλούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς προτείνεται ο γαλβανισμένος χάλυβας και ο χαλκός σαν υλικά αγωγών και ο γαλβανισμένος χάλυβας, ο χαλκός και ο γευδάργυρος για υποστηρίγματα. Τελευταία χρησιμοποιούνται και οι αγωγοί αλουμινίου για τους σκοπούς της προστασίας. Η χρήση όμως του αλουμινίου πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και αυτό λόγω της ισχυρής πλεκτρολυτικότητας που παρουσιάζει και που επιφέρει πολύ γρήγορα τη διάθρωση του, όταν είναι σε επαφή με το χαλκό. Όταν όμως είναι απαραίτητο να ενωθούν χαλκός και αλουμίνιο πρέπει το σημείο της

ένωσης να προφυλάσσεται πολύ καλά ή να χρησιμοποιούνται διμεταλλικές επαφές.

Για τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα γείωσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος διάβρωσης, που ο βαθμός της διάβρωσης εξαρτάται από την περιεκτικότητα του εδάφους σε διάφορους πλεκτρολύτες (άλατα κ.λ.π.) και από τη φύση του εδάφους είναι γνωστό, ότι το νερό ή η υγρασία πάνω και κάτω από το έδαφος μπορεί να δράσει σαν πλεκτρολύτης και η πλεκτρολυτική του δράση μπορεί να αυξηθεί από ακαδαρσίες, που είναι διαλυμένες στον αέρα, στο νερό ή στο έδαφος. Επίσης τα μέταλλα έχουν μεγάλο κίνδυνο να διαθρωθούν σε περιοχές με έντονη παρουσία θειικών στοιχείων, όπως είναι οι περιοχές όπου καίγονται μεγάλες ποσότητες μαζούτ. Η διάβρωση αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, ειδικά για τα πλεκτρόδια και τους αγωγούς γείωσης και αυτό εξαιτίας των πλεκτρολυτικών ιδιοτήτων ορισμένων εδαφών και του ότι η γη χρησιμοποιείται σαν επιστροφή σε συστήματα μεταφοράς με συνεχές ρεύμα (το φαινόμενο αυτό παρατηρείται περισσότερο στις βιομηχανικές ζώνες).

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς γείωσης άλλα υλικά, εκτός του γαλβανισμένου χάλυβα, του χαλκού ή του αλουμινίου, πρέπει να έχουν τουλάχιστον την ελάχιστη διατομή που αναφέρεται σε πίνακες και κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και την ειδική τους αγωγιμότητα.

## Περιεχόμενα

Πρόλογος.....	1
Εισαγωγή.....	3
Περιεχόμενα.....	5
<b>Κεφάλαιο Ι: Υλικά και απαιτούμενο μέγεθος γειώσεων (γης)</b>	
θεωρούμενα ως προς τη διάθρωση.....	17
—1. Πεδίο Δράσεως.....	17
—2. Ορισμοί.....	17
—2.1 Άνοδος.....	17
—2.2 Ηλεκτρόδια αναφοράς.....	18
—2.3 Γείωση αναφοράς.....	18
—2.4 Ελεύθερη διάθρωση.....	19
—2.5 Ηλεκτρολυτικό διάλυμα.....	19
—2.6 Ηλεκτρόδια γείωσης.....	19
—2.7 Σύστημα γείωσης.....	19
—2.8 Δυνατότητα ελεύθερης διάθρωσης.....	20
—2.9 Ετερογενή ανάμεικτα ηλεκτρόδια.....	20
—2.10 Κάδοδος.....	20
—2.11 Διάθρωση.....	21
—2.12 Περιοχή διάθρωσης.....	21
—2.13 Το ρίσκο της διάθρωσης.....	21
—2.14 Καταστροφή λόγω διάθρωσης.....	22
—2.15 Χάλκινο / Θειικό χάλκινο ηλεκτρόδιο.....	22

— 2.16 Αντίθεση στη δυνατότητα του περιβάλλοντος.....	22
— 2.17 Πόλωση.....	23
— 2.18 Δυνατότητα προστασίας.....	23
— 2.19 Εμβέλεια δυνατότητας προστασίας.....	23
— 2.20 Ενεργός περιοχή τάσης.....	23
— 3. Επιλογή υλικών ως πλεκτρόδια γείωσης.....	24
— 3.1 Κυριότητα υλικών και απαιτούμενο μέγεθος πλεκτροδίων γείωσης σύμφωνα με την κυριότητα εδάφους.....	24
— 3.1.1 Γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα.....	25
— 3.1.2 Ατσάλι με χάλκινο περίβλημα και ατσάλι με γαλβανισμένη χάλκινη επίστρωση.....	26
— 3.1.3 Χαλκός ως πλεκτρόδιο γείωσης.....	26
— 3.1.3.1.....	27
— 3.1.3.2.....	27
— 3.1.4 Ανοξείδωτο ατσάλι.....	27
— 3.1.5 Άλλα υλικά.....	28
— 3.2 Κομπλάρισμα πλεκτροδίων γείωσης κατασκευασμένο από διαφορετικά υλικά μεταξύ τους ή με άλλες εγκαταστάσεις που έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με ένα πλεκτρόδιο γείωσης, εξασφαλίζοντας την αποφυγή ανάπτυξης περιοχών διάβρωσης.....	29
— 3.2.1.....	31
— 3.2.2 Ζευγάρωμα πλεκτροδίων γείωσης με επιστρωμένους αγωγούς μεταφοράς.....	32
— 4. Άλλα μέτρα πρόβλεψης διάβρωσης και προτάσεις.....	33

— 4.1 .....	33
— 4.2 .....	33
— 4.3 .....	34
— 4.4 .....	34
— 4.5 .....	35
— 4.6 .....	35
— 5. Επιδεώρηση και έλεγχος .....	35
— 5.1 Διαστάσεις της διαμέτρου (και πάχους) και καθορισμός της τμηματικά διασταυρωμένης περιοχής .....	36
— 5.1.1 .....	36
— 5.1.2 .....	36
— 5.2 Επιδεώρηση και έλεγχος της επικάλυψης ατσαλιού με μευδάργυρο .....	36
— 5.2.1 .....	36
— 5.2.2 Η όγη της επικάλυψης με μευδάργυρο .....	37
— 5.2.3 Καθορισμός του πάχους της επίστρωσης μευδαργύρου .....	37
— 5.2.3.1 .....	37
— 5.2.3.2 .....	37
— 5.2.4 Έλεγχος της δύναμης της συγκόλλησης .....	38
— 5.2.4.1 .....	38
— 5.2.4.2 .....	38
— 5.3 Απαιτήσεις για μέτρα εφάρμοσης πάχους .....	38
— 5.3.1 .....	38
— 5.3.2 .....	38

—5.4 Επιδεώρηση επίστρωσης κασσιτέρου πάνω σε σύρμα χαλκού.....	39
—5.4.1 Όγη επίστρωσης κασσιτέρου.....	39
—5.4.2 Μέτρηση του πάχους της επίστρωσης κασσιτέρου.....	39
—5.4.2.1 Μη καταστροφικός έλεγχος.....	39
—5.4.2.2 Μετρήσεις δια μέσω στιλπνών μικροτομέων.....	40
—5.4.3 Απαιτήσεις για μέτρα ανθεκτικής συγκόλλησης.....	40
—5.4.3.1.....	40
—5.4.3.2.....	40
—5.5 Επιδεώρηση και έλεγχος της επίστρωσης γευδαργύρου σε ράθδους χαλκού.....	41
—5.5.1 Όγη της επίστρωσης γευδαργύρου.....	41
—5.5.2 Μετρήσεις του πάχους της επίστρωσης γευδαργύρου.....	41
—5.5.2.1 Ηλεκτρονική ανάλυση διάταξης φορέων.....	41
—5.5.2.2 Μετρήσεις δια μέσω στιλπνών μικροτομέων.....	42
—5.5.3 Έλεγχος της αντοχής συγκόλλησης.....	42
—5.5.3.1.....	42
—5.5.3.2.....	43
<b>Κεφάλαιο II: Τυποποιημένες δοκιμές για διάθρωση αγωγών συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.....</b>	<b>48</b>
—Προστασία εξαρτημάτων Σ.Α.Π. (Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας), τυποποίηση προστασίας εξαρτημάτων Σ.Α.Π.....	50
—Πρόλογος.....	50
—Γενικά.....	52
—1. Όρια.....	52

—1.1.....	52
—1.2.....	52
—1.3.....	52
—2. Γενικά.....	53
—Λεξιλόγιο.....	53
—2.1.....	53
—2.2 Τομέας I εξαρτημάτων.....	53
—2.3 Τομέας II εξαρτημάτων.....	53
—2.4 Τομέας II τροποποιημένων εξαρτημάτων.....	53
—2.5 Καμινάδες βαριών καθηκόντων.....	54
—Μονάδες μέτρησης.....	54
—2.6.....	54
—Κατασκευή.....	54
—3. Γενικά.....	54
—3.1.....	54
—4. Αεραγωγός - συλλεκτήριος αγωγός.....	55
—4.1.....	55
—4.2.....	55
—4.3.....	55
—4.4.....	56
—4.5.....	56
—4.6.....	56
—5. Υποστήριξη βάσης αεραγωγού.....	56
—5.1.....	56

—5.2.....	57
—5.3.....	57
—5.4.....	57
—6. Τόνωση.....	57
—6.1.....	57
—6.2.....	58
—6.3.....	58
—6.4.....	58
—7. Στεφάνια καμινάδων.....	58
—7.1.....	58
—7.2.....	58
—8. Αγωγοί.....	59
—8.1.....	59
—8.2.....	59
—8.3.....	59
—9. Προσαρμογές συνδέσεων.....	61
—9.1.....	61
—9.2.....	62
—9.3.....	62
—10. Βιομεταλλικοί σύνδεσμοι.....	62
—10.1.....	62
—10.2.....	63
—10.3.....	63
—11. Συνδέσεις σωλήνων νερού.....	63

— 11.1.....	63
— 11.2.....	63
— 12. Πασσαλόπικτοι.....	63
— 12.1.....	63
— 12.2.....	63
— 13. Δίσκος επικάλυψης.....	64
— 13.1.....	64
— 13.2.....	64
— 13.3.....	64
— 14. Συνδετήρες και μάνταλα.....	64
— 14.1.....	64
— 14.2.....	64
— 14.3.....	65
— 14.4.....	65
— 14.5.....	65
— 14.6.....	65
— 14.7.....	65
— 15. Ηλεκτρόδια γείωσης.....	66
— 15.1.....	66
— 15.2.....	66
— 15.3.....	66
— 15.4.....	66
— Τομέας II εξαρτημάτων.....	66
— 16. Γενικά.....	66

— 16.1.....	66
— 17. Αεραγωγοί.....	67
— 17.1.....	67
— 17.2.....	67
— 17.3.....	67
— 17.4.....	67
— 18. Αγωγοί.....	67
— 18.1.....	67
— 19. Δίσκος επικάλυψης.....	68
— 19.1.....	68
— 19.2.....	68
— 19.3.....	68
— Τομέας II τροποποιημένων εξαρτημάτων.....	69
— 20. Γενικά.....	69
— 20.1.....	69
— 20.2.....	69
— 20.3.....	69
— 21. Αεραγωγοί.....	69
— 21.1.....	69
— 21.2.....	70
— 21.3.....	70
— 22. Υποστήριξη αεραγωγών.....	70
— 22.1.....	70
— 23. Αγωγοί.....	70

—23.1.....	70
—24. Προσαρμογές συνδέσεων.....	71
—24.1.....	71
—25. Πλάκες σύνδεσης.....	71
—25.1.....	71
—25.2.....	71
—Εκτέλεση.....	71
—26. Ασφάλεια εξαρτημάτων.....	71
—26.1.....	71
—26.2.....	72
—Σημειώσεις.....	72
—27. Γενικά.....	72
—27.1.....	72
—27.2.....	72
<b>Κεφάλαιο III: Εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας, Τμήμα 1:</b>	
Απαιτήσεις για σύνδεση εξαρτημάτων.....	73
—1. Όρια.....	73
—2. Κανόνας αναφοράς.....	73
—3. Ορισμοί.....	74
—3.1.....	74
—3.2.....	74
—3.3.....	75
—3.4.....	75
—3.5.....	75

— 3.6.....	75
— 3.7.....	75
— 3.8.....	75
— 3.9.....	76
— 4. Ταξινόμηση.....	76
— 5. Απαιτήσεις.....	76
— 5.1 Γενικά.....	76
— 5.2 Οδηγίες εγκατάστασης.....	77
— 5.3 Λύσιμο των συνδέσεων ελέγχου.....	77
— 5.4 Ζημιές των αγωγών και των μεταλλικών εγκαταστάσεων.....	77
— 5.5 Ασφαλές σφίξιμο.....	78
— 5.6 Σημάδια.....	78
— 6. Έλεγχοι.....	79
— 6.1 Γενικά.....	79
— 6.2 Προετοιμασία ελέγχου.....	79
— 6.2.1 Διακανονισμός των δειγμάτων.....	79
— 6.2.2 Καθορισμός / Γήρανση.....	81
— 6.3 Ηλεκτρολογικοί έλεγχοι.....	81
— 6.4 Μηχανικοί έλεγχοι.....	83
— 6.4.1 Έλεγχος σημαδιών.....	83
— Μοντέλο 1: Τυπικοί διακανονισμοί των δειγμάτων.....	84
— Παράρτημα C (Κανονιστικό), Καταστατικό / Γήρανση.....	86
— C1 Όρια.....	86
— C2 Βασικές αρχές.....	86

—C3 Μηχανισμός ελέγχου.....	87
—C3.1 Θάλαμος ελέγχου.....	87
—C3.2 Στήριγμα για τα δείγματα ή για την τακτοποίηση των δειγμάτων.....	89
—C4 Διαδικασία.....	90
—C4.1 Γενικές απαιτήσεις.....	90
—C4.2 Γέμισμα της σκάφης πυθμένα.....	91
—C4.3.1 Εφοδιασμός διοξειδίου του θείου από κυλίνδρους ατσαλιού.....	91
—C4.3.2 Παραγωγή διοξειδίου του θείου μέσα σε μηχανισμό θαλάμου.....	92
—C4.4 Θέρμανση.....	92
—C4.5 Διάρκεια επεξεργασίας.....	92
—C4.6 Σειρά επεξεργασίας.....	93
<b>Κεφάλαιο IV: Εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας (LPC). Τμήμα 2:</b>	
απαιτήσεις για αγωγούς, πλεκτρόδια εδάφους και επιθεώρηση στέγνης.....	94
—1. Όρια.....	94
—2. Κανόνας αναφοράς.....	95
—3. Ορισμοί.....	95
—4. Ταξινόμηση.....	95
—5. Απαιτήσεις και έλεγχοι.....	95
—5.1 Απαιτήσεις.....	95
—5.1.1 Αγωγοί.....	97
—5.1.1.1 Χαλκός.....	98

—5.1.1.2 Χαλκός επιστρωμένος με κασσίτερο.....	99
—5.1.1.3 Αλουμίνιο.....	100
—5.1.1.4 Κράμα αλουμινίου.....	100
—5.1.1.5 Γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα.....	101
—5.1.1.6 Ανοξείδωτο ατσάλι.....	101
—5.1.2 Ηλεκτρόδια εδάφους.....	102
—5.1.2.1 Αγωγοί εδάφους.....	102
—5.1.2.2 Ραθδιά εδάφους.....	103
—5.1.3 Επιθεώρηση στέγης.....	105
—5.2 Έλεγχοι.....	106
—5.2.1 Αγωγοί.....	106
—5.2.1.1 Κάμψη.....	106
—5.2.1.2 Περιβαλλοντικά.....	106
—5.2.1.3 Όθηση ρεύματος.....	107
—5.2.1.4 Κριτήρια αποδοχής.....	107
—5.2.2 Ηλεκτρόδια εδάφους (γείωσης).....	108
—5.2.2.1 Ραθδιά γείωσης.....	108
—5.2.2.1.1 Έλεγχος κάμψης.....	108
—6. Ηλεκτρομαγνητική σύμβαση (EMC).....	109
Βιβλιογραφία.....	110

## Κεφάλαιο I

**Υλικά και απαιτούμενο μέγεθος γειώσεων (γης) θεωρούμενα ως προς τη διάθρωση**

### 1. Πεδίο δράσεως

Τα δεδομένα αναφέρονται σε συλλογή υλικών και διαστάσεων πλεκτροδίων γης και συστημάτων γείωσης, που πρόκειται προσεχώς να εγκατασταθούν. Προσδίδει γενική καθοδήγηση προς αποφυγή ή μείωση του κινδύνου, λόγω διάθρωσης των δαμμένων πλεκτροδίων γείωσης και των υπό της γης κατασκευών σε μεταλλικές πλεκτρικές επαφές με πλεκτρόδια γης.

### 2. Ορισμοί

#### 2.1 Άνοδος

Είναι ένα πλεκτρόδιο ή μία περιοχή από ετερογενή ανάμεικτα πλεκτρόδια, που το απευθείας ρεύμα επιτρέπει την είσοδο ιονικού αγωγού.

Σε μια περιοχή διάθρωσης, η άνοδος έχει σταθεροποιήσει τα

περισσότερα ενδεχόμενα αρνητικά. Στην άνοδο, η οξειδωτική αντίδραση μετάλλου σε μεταλλικά ιόντα επικρατεί και το μέταλλο μετατρέπεται σε προϊόν διάθρωσης. Σε υδρόβια διαλύματα η τιμή του pH του περιβάλλοντος σε μια άνοδο είναι γενικά μειωμένη.

## 2.2 Ηλεκτρόδια αναφοράς

Ένα πλεκτρόδιο αναφοράς είναι ένα πλεκτρόδιο μέτρησης, το οποίο χρησιμοποιείται για καθορισμό της δυνατότητας ενός μετάλλου σε ένα πλεκτρολυτικό διάλυμα (π.χ. εδάφους). Μία απλή μεταλλική ράβδος είναι επαρκής για μετρήσεις εναλλασσόμενης τάσης, διθέντος ότι ένα μη πολωμένο πλεκτρόδιο με γνωστή αδιάκοπη δυνατότητα εναντίον του δεδομένου υδρογονικού πλεκτροδίου, είναι απαραίτητο για τη μέτρηση συνεχούς τάσης.

## 2.3 Γείωση αναφοράς

Γείωση αναφοράς (απομακρυσμένη γείωση) είναι γείωση ιδιαίτερα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία είναι εκτός περιοχής επίδρασης ενός πλεκτροδίου γείωσης ή ενός συστήματος γείωσης και στην οποία υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ανάμεσα στις δύο οποιεσδήποτε αυθαίρετες τοποθεσίες, οι οποίες αποδίδουν στο ρεύμα που εισέρχεται στη γείωση (π.χ. διασπορά ρεύματος) είναι αμελητέα.

## **2.4 Ελεύθερη διάθρωση**

Η ελεύθερη διάθρωση είναι το κλάσμα της μειωμένης διάθρωσης, που οποία λαβαίνει χώρα πάνω σε πλεκτρόδια σε ομογενή πλεκτρολυτικά διαλύματα και η οποία δεν προέρχεται από ανοδικό δίκτυο ρεύματος (π.χ. στοιχείο ρεύματος, διασπορά ρεύματος).

## **2.5 Ηλεκτρολυτικό διάλυμα**

Είναι ένα διάλυμα, το οποίο υπάρχει σε ιονική αγωγιμότητα (π.χ. υδρόβια διαλύματα, γήινα και λιωμένα άλατα).

## **2.6 Ηλεκτρόδια γείωσης**

Ηλεκτρόδιο γείωσης είναι ένας αγωγός, ο οποίος είναι σφουνωμένος στη γη και ο οποίος είναι σε πλεκτρική επαφή με αυτή ή ένας αγωγός, ο οποίος είναι σφουνωμένος σε μπετόν και ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη γη πάνω από μεγάλη επιφάνεια (π.χ. θεμελιωμένα πλεκτρόδια γείωσης).

## **2.7 Σύστημα γείωσης**

Το σύστημα γείωσης είναι ένα τοπικό περιορισμένο σύνολο από πλεκτρόδια γείωσης, πλεκτρικά συνδεδεμένα το ένα με το άλλο ή

μεταλλικά κομμάτια, που το καθένα έχει το ίδιο αποτέλεσμα (π.χ. βάσεις για καλώδια υγροπλήσ τάσεως, ενισχυτικό ατσάλι, περίβλημα καλωδίου κατασκευασμένο από μέταλλο και συνδέσεις γείωσης).

### **2.8 Δυνατότητα ελεύθερης διάθρωσης**

Η δυνατότητα ενός αντικειμένου, το οποίο δεν είναι υπό την επίδραση εξωτερικού πλεκτρικού ρεύματος, αναφέρεται ως δυνατότητα ελεύθερης διάθρωσης.

### **2.9 Ετερογενή ανάμεικτα πλεκτρόδια**

Είναι ένα ανάμεικτο πλεκτρόδιο πάνω στην επιφάνεια, στο οποίο η μερική πυκνότητα του ρεύματος δεν είναι παντού η ίδια.

### **2.10 Κάθοδος**

Είναι ένα πλεκτρόδιο ή μία περιοχή από ετερογενή ανάμεικτα πλεκτρόδια, όπου η κατεύθυνση ρεύματος εισέρχεται από ένα ιονικό αγωγό. Σε μια περιοχή διάθρωσης η κάθοδος έχει σταθεροποιήσει τα λιγότερο δυνατά αρνητικά. Μία καθοδική επανασυνδετική αντίδραση επικρατεί σε μια κάθοδο. Σε υδρόθια διαλύματα η τιμή του pH του περιβάλλοντος γύρω της καθόδου είναι γενικώς αυξημένη.

## 2.11 Διάθρωση

Διάθρωση είναι η αντίδραση ενός μεταλλικού υλικού με το περιβάλλον του, η οποία συντελεί στην πιθανότητα δυνατότητας μέτρησης του υλικού και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη (εξασθένηση) της λειτουργίας του μεταλλικού συστατικού ή του ολικού συστήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντίδραση είναι ηλεκτροχημική στη φύση της. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να είναι χημικής (και όχι ηλεκτροχημικής) ή φυσικομεταλλουργικής φύσης.

## 2.12 Περιοχή διάθρωσης

Η περιοχή διάθρωσης είναι μία γαλβανική περιοχή, η οποία έρχεται σε λειτουργία σε περίπτωση διάθρωσης μεταλλικού υλικού σε ηλεκτρολυτικό διάλυμα (π.χ. έδαφος) και η οποία οδηγεί σε τοπική διάθρωση. Η διαμόρφωση της ανοδικής και καθοδικής περιοχής ανόδου και καθόδου της περιοχής διάθρωσης λαμβάνει χώρα ως το αποτέλεσμα της διαφοροποίησης των τύπων ή συνδητών του μετάλλου(ων), που συμμετέχουν ή ως αποτέλεσμα της διαφοροποίησης ως προς τη σύνθεση των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων που τα περιβάλλουν.

## 2.13 Το ρίσκο της διάθρωσης

Είναι το ρίσκο της καταστροφής των υλικών, ως αποτέλεσμα χημικών

ή πλεκτροχημικών επιδράσεων των υλικών με το περιβάλλον τους.

#### **2.14 Καταστροφή λόγω διάθρωσης**

Είναι η θλάβη στη λειτουργία ενός μεταλλικού συστατικού ή ενός ολικού συστήματος, ως αποτέλεσμα της διάθρωσης.

#### **2.15 Χάλκινο / θειικό χάλκινο πλεκτρόδιο**

Το χάλκινο / θειικό χάλκινο πλεκτρόδιο είναι ένα πλεκτρόδιο αναφοράς αποτελούμενο από χαλκό σε κορεσμένο διάλυμα θειούχου χαλκού. Είναι το πιο ευρείας χρήσεως πλεκτρόδιο αναφοράς για μετρήσεις των δυνατοτήτων εδάφους.

#### **2.16 Αντίθεση στη δυνατότητα του περιβάλλοντος**

Η αντίθεση στη δυνατότητα περιβάλλοντος είναι η δυνατή διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα μεταλλικό αντικείμενο και του περιβάλλοντός του (π.χ. έδαφος), η οποία μετριέται ως προς ένα πλεκτρόδιο αναφοράς, χρησιμοποιώντας υψηλής αντιστάσεως βολτόμετρο. Η ένδειξη της μετρούμενης τιμής διαμορφώνεται σύμφωνα με την πολικότητα του αντικειμένου. Η αντίθεση δυνατότητας περιβάλλοντος είναι το άδροισμα των δυνατοτήτων της εσωεπιφάνειας, ανάμεσα στο αντικείμενο και στον πλεκτρολύτη και στην πτώση ωμικής

τάσης στο περιθάλλον.

### **2.17 Πόλωση**

Πόλωση είναι το πλάγιασμα που προέρχεται από τη δυνατότητα ελεύθερης διάθρωσης.

### **2.18 Δυνατότητα προστασίας**

Η δυνατότητα προστασίας είναι το κατώφλι τιμής της δυνατότητας διάθρωσης, το οποίο πρέπει να προσεγγισθεί, ώστε να εισέλθει στην εμβέλεια της δυνατότητας προστασίας.

### **2.19 Εμβέλεια δυνατότητας προστασίας**

Η εμβέλεια δυνατότητας προστασίας είναι η εμβέλεια των δυνατών τιμών διάθρωσης, στην οποία η αποδεκτή αντίσταση διάθρωσης για συγκεκριμένο σκοπό είναι δυνατό να επιτευχθεί.

### **2.20 Ενεργός περιοχή τάσης**

Η ενεργός περιοχή τάσης είναι η τάση ανάμεσα σε συνδεόμενα μεταξύ τους μέταλλα, η οποία είναι δυνατό να μετρηθεί αμέσως μετά την αποσύνθεση των μετάλλων. Δεν είναι η διαφορά ανάμεσα στις

δυνατότητες ελεύθερης διάθρωσης των μετάλλων.

### **3. Επιλογή υλικών ως πλεκτρόδια γείωσης**

Υλικά για ένα ανεξάρτητο πλεκτρόδιο γείωσης (i.e.), ένα πλεκτρόδιο γείωσης το οποίο δεν έχει μεταλλική πλεκτρική επαφή με άλλο πλεκτρόδιο γείωσης, πρέπει να συλλεχθεί σύμφωνα με τον τομέα 3.1, λαμβάνοντας υπόψη την ελεύθερη διάθρωση των υλικών, η οποία εξαρτάται από την κυριότητα του εδάφους (υπάρχει υγρασία, περιεκτικότητα αλάτων κ.λ.π.). Όταν γίνεται η συλλογή υλικών για πλεκτρόδια γείωσης, τα οποία προορίζονται για μεταλλική πλεκτρική επαφή με άλλα πλεκτρόδια γείωσης, πρέπει να ληφθεί φροντίδα ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός περιοχών διάθρωσης, σύμφωνα με τον τομέα 3.2.1.

#### **3.1 Κυριότητα υλικών και απαιτούμενο μέγεθος πλεκτροδίων γείωσης σύμφωνα με την κυριότητα εδάφους**

Καθώς τα πλεκτρόδια γείωσης, που έχουν λογική διάρκεια μέγιστης ζωής πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά, τα οποία έχουν ικανοποιητική αντοχή στη διάθρωση. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα κοινώς χρησιμοποιούμενα υλικά για πλεκτρόδια γείωσης και το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος. Η κυριότητα του εδάφους (π.χ. επιδεικότητα) πρέπει να δίνεται κατόπιν εξέτασης, όταν συλλέγονται

υλικά για πλεκτρόδια γείωσης.

### 3.1.1 Γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα

Το γαλβανισμένο ατσάλι υπό μείωση θερμότητας είναι ανθεκτικό στους περισσότερους τύπους εδάφους. Είναι αποδοτικό στην επικάλυψη γευδαργύρου, το οποίο αποτελείται από στρώσεις κράματος σιδήρου - γευδαργύρου ποικιλίας συστατικών και μιας λεπτής στρώσης γευδαργύρου στην κορυφή, η οποία προορίζεται ως στρώμα προστασίας. Καθώς τα πλεκτρόδια γείωσης έχουν μια λογική περίοδο επισκευής, είναι απαραίτητο ότι η επίστρωση πρέπει να είναι ικανοποιητικά λεπτή και ελεύθερη από πόρους και σπασίματα. Για να διασφαλιστεί αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστατικά τα οποία έχουν στρογγυλεμένες επιφάνειες.

Γενικά, δεν είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν προσεκτικά στρώματα σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα και χαμηλή τιμή pH. Γι' αυτό το λόγο, μόνο γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα με επίστρωση γευδαργύρου πάχους μεγαλυτέρου από το αναφερόμενο στον πίνακα 1 ή άλλα υλικά πλεκτροδίων γείωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται σε τέτοια εδάφη.

Το γαλβανισμένο ατσάλι υπό μείωση θερμότητας είναι επίσης αποδοτικό για πλεκτρόδια γείωσης, τα οποία πρόκειται να σφινωθούν σε μπετόν. Τα πλεκτρόδια γείωσης δεμελίων, επαφές γειώσεων εντός μπετόν, αγωγοί ισοστάθμισης και αγωγοί συστημάτων προστασίας

(ΑΣΠΙ), τα οποία κατασκευάζονται από υευδάργυρο καλυμμένο με ατσάλι, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ενισχυμένο ατσάλι εκτός και αν η συνηθισμένη θερμοκρασία στα σημεία επαφής είναι μικρότερη από 40°C.

### **3.1.2 Ατσάλι με χάλκινο περίβλημα και ατσάλι με γαλβανισμένη χάλκινη επίστρωση**

Ο τομέας 3.1.3.1 αναφέρεται στην επικάλυψη και στο γαλβανισμό υλικών. Ζημιά στο χάλκινο περίβλημα ή στο γαλβανισμό με χαλκό, ούτως ή άλλως οδηγεί σε βαριά διάθρωση του πυρήνα του χαλκού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι απαραίτητο το στρώμα του χαλκού να είναι συνεχές. Στις συνδέσεις των πολλαπλών - κομματιών, πλεκτροδίων γείωσης στο εσωτερικό, το περίβλημα του χαλκού ή ο γαλβανισμός με χαλκό πρέπει επίσης να είναι συνεχής ή να γίνει η σύνδεση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τουλάχιστον η αγωγιμότητα να παραμείνει η ίδια. Η πιθανότητα διάθρωσης των συνδεδεμένων υλικών πρέπει να είναι ίση ή λίγο αρνητικότερη από αυτή του χαλκού.

### **3.1.3 Χαλκός ως πλεκτρόδιο γείωσης**

Ο χαλκός, εξαιτίας της εξαιρετικά καλής πλεκτρικής αγωγιμότητας, ως προς το ατσάλι, είναι ένα ικανοποιητικό υλικό για πλεκτρόδιο γείωσης, χρησιμοποιούμενος σε συστήματα υγηλής τάσης με μεγάλες

αποκλίσεις ρεύματος.

### 3.1.3.1

Γυμνός χαλκός έχει γενικώς μεγάλη αντοχή στη διάβρωση στο έδαφος.

### 3.1.3.2

Εξίσου με το γυμνό χαλκό, κασσίτερος ή χαλκός επικαλυμμένος με μευδάργυρο είναι ανθεκτικός στη διάβρωση στο έδαφος.

### 3.1.4 Ανοξείδωτο ατσάλι

Ορισμένα κράματα, υψηλά ανοξείδωτου ατσαλιού, που έχουν αρχειοθετηθεί στο EN 10 088 (σήμερον σε ετοιμασία), είναι αδρανή στο έδαφος και γι' αυτό το λόγο είναι ανθεκτικά στη διάβρωση εδάφους.

Η σταδιακή διάβρωση μπορεί να λάβει χώρα αν η περιεκτικότητα χλωρίου του εδάφους είναι υψηλή, η οποία μπορεί να εξουδετερωθεί αυξάνοντας την περιεκτικότητα μολύβδου του αζώτου και τιτανίου του ατσαλιού.

Οι ακόλουθες προσθήκες στον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία των κραμάτων συγκρατούν την αντίσταση του ατσαλιού είναι απαραίτητες:

$$\text{Χρώμιο} \quad \geq \quad 16,5\% \text{ του βάρους}$$

Μόλυβδος	≥	2,0% του βάρους
Αζωτο	=	0,12 ως 0,22% του βάρους
Τιτάνιο	=	5X9°C ως 0,8% του βάρους

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Λόγω του ότι το υμηλό κράμα ανοξείδωτου ατσαλιού είναι ανθεκτικό στη διάθρωση είναι απαραίτητο η επιφάνεια να είναι γυμνή. Η γυμνή επιφάνεια μετάλλου μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας διάφορα οξέα.

Τα στρώματα της επιφάνειας με βαμμένα χρώματα και στρώματα, για παράδειγμα στην εγκυρότητα της συγκόλλησης πρέπει να αφαιρούνται τελείως. Δεν έχει ακόμα αποδειχθεί αν εναλλασσόμενα ρεύματα συχνοτήτων που συναντώνται στην πράξη έχουν απόδοση στην ποσότητα της διάθρωσης.

Η χαμηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα του ανοξείδωτου ατσαλιού πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη συλλογή του μεγέθους ηλεκτροδίων γείωσης (τμηματικά σταυρωτή περιοχή).

### 3.1.5 Άλλα υλικά

Άλλα υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται αν έχουν θελτιωμένη αντοχή στη διάθρωση στο περιβάλλον, κατόπιν εξέτασης ή αν είναι τουλάχιστον εξίσου ανθεκτικά στη διάθρωση, όπως τα υλικά που έχουν καταχωριθεί στον πίνακα 1.

**3.2 Κομπλάρισμα πλεκτροδίων γείωσης κατασκευασμένο από διαφορετικά υλικά μεταξύ τους ή με άλλες εγκαταστάσεις που έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με ένα πλεκτρόδιο γείωσης, εξασφαλίζοντας την αποφυγή ανάπτυξης περιοχών διάθρωσης**

Αν υπάρχει μεταλλική πλεκτρική σύνδεση ανάμεσα σε θαμμένα μέταλλα, τα οποία έχουν ανόμοια δυνατότητα ελεύθερης διάθρωσης, υπάρχει πιθανότητα διάθρωσης μετάλλων με περισσότερες αρνητικές δυνατότητες ως αποτέλεσμα πιθανών περιοχών σχηματισμού, αν η περιοχή καθόδου ή ανόδου σε αναλογία  $S_k/S_a$  είναι μη ευνοϊκή. Η πιθανότητα ελεύθερης διάθρωσης μερικών κοινά χρησιμοποιούμενων μετάλλων στο έδαφος έχει καταχωριθεί στον πίνακα 2.

Οι μεταλλικές υπόγειες κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος και οι οποίες έχουν δυνατότητα ελεύθερης διάθρωσης πιο αρνητική από ένα πλεκτρόδιο γείωσης με το οποίο είναι σε μεταλλική πλεκτρική σύνδεση, αποτελούν τις περιοχές ανόδου. Διακοπές στην επικάλυψη των γραμμών σωλήνων ατσαλιού και βυτίων αποδημεύσης ατσαλιού συχνά εκπληρούν ως περιοχές ανόδου. Όταν εκτιμηθεί η ολική περιοχή ανόδου, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόγητης έξισης οι εκτεταμένους στρώματος ατσάλινοι τοίχοι, οι συσσωρεύσεις εκτεταμένων στρωμάτων ατσαλιού καθώς και οι γραμμές τραίνου σε εκείνες τις περιοχές όπου η δυνατότητα της επιφάνειας του εδάφους έχει δημιουργηθεί από στοιχεία αναλογίας έχει ακόμα σημαντική επίδραση.

Η πυκνότητα της περιοχής ρεύματος, η οποία προέρχεται από μεταλλική ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών υπόγειων μετάλλων στη γη και η οποία οδηγεί σε επίθεση διάβρωσης πάνω στο μέταλλο δρώντας σαν άνοδος στην περιοχή διάβρωσης εξαρτάται κυρίως από την αναλογία ( $S_k$ ) της περιοχής καθόδου προς την αναλογία ( $S_a$ ) της περιοχής ανόδου. Η βαριά διάβρωση δεν μπορεί να προληφθεί σε αναλογίες  $S_k/S_a$  μικρότερες του 100. Η άνοδος μιας πραγματικά υπάρχουσας περιοχής διάβρωσης μπορεί να αναγνωριστεί βάση των περισσοτέρων αρνητικών πιθανοτήτων, όπως μετριέται μετά την αποσύνδεση των δύο μετάλλων.

Τα ακόλουθα μέταλλα όταν συνδέονται για υπόγειες ατσάλινες κατασκευές πάντα λειτουργούν ως κάθιδοι σε εδάφη που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν προστατευτικά στρώματα επιφάνειας:

- γυμνός χαλκός,
- χαλκός με επίστρωση κασσιτέρου,
- ανοξείδωτο ατσάλι και
- ενισχυμένο ατσάλι σε μπετόν

Όλα τα εδάφη, με εξαίρεση ανώμαλα εδάφη, όπως είναι αναερόβια εδάφη, βαλτότοπος ή εδάφη που περιέχουν σκουριά, καθιστούν τα μέταλλα ανίκανα να αναπτύξουν προστατευτικά στρώματα επιφάνειας. Γαλβανισμένα πλεκτρόδια γείωσης υπό χαμηλή θερμότητα με ατσάλι ή πυρήνα χαλκού πάντα ενεργούν σαν άνοδοι, όταν συνδεθούν με υπόγειες ατσάλινες κατασκευές, διασφαλίζομένου ότι το στρώμα

μευδαργύρου είναι αρκετά λεπτό (Βλέπε πίνακα 1).

Προτεινόμενοι και λιγότερο προτεινόμενοι συνδυασμοί υλικών έχουν καταχωριθεί στον πίνακα 3.

Εάν, ανεξαρτήτου πιθανής απειλής διάβρωσης, οι κατασκευές κατασκευαστούν από διαφορετικά υλικά πρέπει να ζευγαρωθούν μαζί, το δε ζευγάρωμα μπορεί να πραγματοποιηθεί δια μέσω ειδικών μηχανισμών, οι οποίοι έχουν μεγάλη εσωτερική αντίσταση, ώστε να διευθύνουν το ρεύμα και να μειώνουν την εσωτερική αντίσταση εναλλασσομένου ρεύματος (π.χ. περιοχές πόλωσης ειδικά συστήματα γείωσης με διόδους σε μη συμμετρικές αντιπαράλληλες συνδέσεις).

**3.2.1** Το ενισχυμένο ατσάλι σε υπόγεια θεμελίωση μπετόν συχνά εμφανίζει πολύ μικρή αρνητική δυνατότητα, όπως ακριβώς ο χαλκός. Σε αντίθεση με το χαλκό μέσα στο έδαφος, το ατσάλι μέσα στο μπετόν μπορεί να πολωθεί καθολικά σε σημαντικά μικρότερη πυκνότητα ρεύματος, δηλαδή όταν είναι συνδεδεμένο με ένα λιγότερο ευγενές μέταλλο η ενεργός περιοχή τάσης θα επαναδημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της πτώσης της περιοχής ρεύματος. Ταυτόχρονα με κάθε αλλαγή δεδομένων της κατασκευής, δηλαδή με κάθε αύξηση του αριθμού και μεγέθους του ενισχυμένου ατσαλιού σε κατασκευή μπετόν και μείωση της ελεύθερης επιφάνειας μετάλλου στο έδαφος, αυτή η αιτία διάβρωσης αποκτά σπουδαιότητα, διότι έχει ως αποτέλεσμα μη ευνοϊκή αναλογία της περιοχής καθόδου ως προς την περιοχή ανόδου.

Η περιοχή της επιφάνειας του ενισχυμένου μετάλλου μπορεί να

θεωρηθεί όμοια με τη βασική επιφάνεια περιοχής στο έδαφος.

Ηλεκτρόδια γείωσης, τα οποία είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα, δεν πρέπει επομένως να θρίσκονται σε επαφή με ενισχυμένο ατσάλι σε μεγάλα θεμέλια μπετόν. Το γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα στο έδαφος είναι μόνιμο θέμα στην πιθανότητα διάθρωσης, αν η επιφανειακή περιοχή θεμελίωσης στο έδαφος είναι μεγαλύτερη 100 φορές της επιφανειακής περιοχής του ηλεκτροδίου γείωσης. Ηλεκτρόδια γείωσης, τα οποία κατασκευάζονται από γυμνό χαλκό, χαλκό με επίστρωση κασσιτέρου ή γευδαργύρου και ανοξείδωτο ατσάλι, έχουν αποδειχθεί χρήσιμα, καθώς πρέπει να ληφθεί προφύλαξη, σύμφωνα με τον πίνακα 3, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανή δυνατότητα διάθρωσης στις άλλες θαμμένες κατασκευές.

Συνδεδεμένοι αγωγοί (συνδεδεμένοι κρίκοι) κατασκευασμένοι από καθαρό άνθρακα ή χαμηλό κράμα ατσαλιού ή γαλβανισμένου ατσαλιού υπό χαμηλή θερμότητα στο έδαφος πρέπει γι' αυτόν το λόγο να προστατεύονται από τη διάθρωση, χρησιμοποιώντας επιστρώσεις.

### **3.2.2 Ζευγάρωμα ηλεκτροδίων γείωσης με επιστρωμένους αγωγούς μεταφοράς**

Προσεκτικά επιστρωμένοι αγωγοί μεταφοράς έρχονται σε επαφή με τη γείωση μόνο σε μερικά σημεία απουσίας (διακοπή) επίστρωσης. Γι' αυτόν το λόγο μπορεί να θεωρηθεί ότι η αναλογία της περιοχής του

ηλεκτροδίου γείωσης που συνδέεται με τον αγωγό μεταφοράς στην περιοχή των διακοπών είναι πάντα σημαντικά υψηλότερη από 100:1.

Το μεταλλικό ηλεκτρόδιο γείωσης με μικρότερο αρνητικό δυναμικό λειτουργεί ως κάθοδος και η διακοπή ως άνοδος, το οποίο δημιουργεί πιθανότητα διάθρωσης. Ζευγάρωμα μετάλλων, όπως είναι ο χαλκός με αγωγό μεταφοράς, γι' αυτόν το λόγο δεν επιτρέπεται (βλέπε πίνακα 3).

Αυτό είναι πρακτικά αληθινό στην απευθείας σύνδεση με σύστημα γείωσης.

#### **4. Άλλα μέτρα πρόβλεψης διάθρωσης και προτάσεις**

**4.1** Στη ζώνη μετάθασης, ανάμεσα στο έδαφος και τον αέρα, το γαλβανισμένο ατσάλι, υπό χαμηλή θερμοκρασία, πρέπει να προστατεύεται από τη διάθρωση πάνω από 0,3m πλάτος επάνω και κάτω από την επιφάνεια εδάφους, εξαιτίας της αυξημένης ευαισθησίας στη διάθρωση του ατσαλιού σ' αυτήν τη ζώνη. Αυτές οι επιστρώσεις δεν είναι ικανοποιητικές. Προστασία μπορεί να αποκτηθεί με λεπτές επιστρώσεις, οι οποίες έχουν προσκολληθεί καλώς στην επιφάνεια του ατσαλιού και οι οποίες δεν απορροφούν υγρασία. Τέτοιες επιστρώσεις συμπεριλαμβάνουν και τους τύπους προστασίας κατά τη διάθρωση.

**4.2** Η σύνδεση μπορεί να γίνει με τη βοήθεια συρτών και παξιμαδιών σφυρηλάτησης (π.χ. εξώθερμη διαδικασία σφυρηλάτησης), συγκόλλησης και εγκοπή και συμπυκνωμένου τύπου συνδετήρες. Οι συνδέσεις που

γίνονται από σφινοειδούς τύπο συνδετήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μπετόν.

Συνδέσεις ανάμεσα σε ραβδώσεις και επαφές ανάμεσα σε ραβδώσεις και ατσάλινες κατασκευές πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον δύο M8 συρτών ή ενός M10 σύρτη. Η αντοχή στη διάθρωση των συρτών και παξιμαδιών που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί ως πλεκτρόδιο γείωσης. Οι οδηγοί περικάλυψης στους χάλκινους και ατσάλινους αγωγούς πρέπει να αφαιρεθεί πριν πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

**4.3** Συνδέσεις που πρόκειται να θαφτούν στη γη πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ισοδύναμες με το υλικό του πλεκτροδίου γείωσης στην απόδοση διάθρωσης. Συνδέσεις που δεν ταιριάζουν με το υλικό του πλεκτροδίου γείωσης με σεβασμό στην αντοχή διάθρωσης, εξαιτίας εγκατάστασης επιπέδων, μέθοδοι κατασκευής κ.λ.π., πρέπει να προστατεύονται από τη διάθρωση, χρησιμοποιώντας επιστρώματα κατόπιν εγκαταστάσεως.

**4.4** Συνδέσεις σε μπετόν ανάμεσα ενισχυμένων ράβδων και ανάμεσα ενισχυμένου ατσαλιού και γαλβανισμένου ατσαλιού υπό χαμηλής θερμότητας, δεν απαιτούν προστασία κατά της διάθρωσης. Αλλά, σε περίπτωση συνδέσεων ανάμεσα σε ενισχυμένο ατσάλι και άλλα υλικά πλεκτροδίων γείωσης, οι συνδέσεις και οι επιφάνειες πρέπει να

ενισχύονται με επιστρώσεις.

**4.5** Όταν γεμίζονται τα χαντάκια και τα αυλάκια, στα οποία εναποτίθενται τα πλεκτρόδια γείωσης, σκουριά, ανδρακούχα υλικά και κτίσματα χαλκού, πρέπει να αποτρέπονται από το να έρθουν σε άμεση επαφή με τα πλεκτρόδια.

**4.6** Στην περίπτωση δαμμένων κατασκευών σε συνεργασία με θεμελιώσεις μπετόν με ενισχυμένο ατσάλι (για παράδειγμα σε δίκτυα ενέργειας και βιομηχανικούς εξοπλισμούς) τοπική προστασία της καθόδου μπορεί να αναφέρεται στις υπόγειες κατασκευές, ώστε να τις προστατεύει από τη διάθρωση.

## **5. Επιθεώρηση και έλεγχος**

Σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που έχουν συλλεχθεί στον πίνακα 1 πρόκειται να γίνει εγκατάσταση βάση σημείων ελέγχου.

Τα σημεία ελέγχου πρέπει να εμφανίζονται σε δείγματα των 100mm ελάχιστου μήκους. Στην περίπτωση ράβδωσης, σύρματος και σχοινιού σε δακτυλίδια περιτύλιξη και σε καρούλι, τα δείγματα πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 200mm μακριά από το τέλος.

## **5.1 Διαστάσεις της διαμέτρου (και πάχους) και καθορισμός της τυποματικά διασταυρωμένης περιοχής**

**5.1.1** Μέτρα για τον καθορισμό της διαμέτρου και του πάχους και για τον καθορισμό της τυποματικά διασταυρωμένης περιοχής πρέπει να παρθούν τουλάχιστον σε τρεις κατευθύνσεις. Τα μέτρα μπορούν επίσης να παρθούν σε συνδυασμό ωφέλειας, αλλά σε κατευθύνσεις τουλάχιστον 200mm μακριά από το τέλος.

Μέτρα της διαμέτρου πρέπει να παρθούν κατά μήκος δύο καθέτων γραμμών. Ο μέσος όρος των δύο μέτρων πρέπει να ληφθεί σαν η διάμετρος στη διθείσα κατεύθυνση.

**5.1.2** Κατόπιν ελέγχου έχουμε επιτυχία στην επιλογή αν οι τιμές των μέτρων δεν πέφτουν κάτω από τις απαιτούμενες τιμές του πίνακα 1 περισσότερο από 5%.

## **5.2 Επιθεώρηση και έλεγχος της επικάλυψης ατσαλιού με γευδάργυρο**

**5.2.1** Η επιθεώρηση και ο έλεγχος που αναφέρονται λεπτομερώς στους τομείς 5.2.2 και 5.2.3 πρέπει να εκτελούνται στη ράβδο γαλβανισμένου ατσαλιού υπό χαμηλή θερμότητα, σε σύρμα ή κυκλικό τομέα διασταύρωσης, σε τομές και σε σωλήνες. Οι απαιτήσεις ελέγχου και επιθεώρησης που έχουν καταγραφεί στον τομέα 5.2.4 αναφέρονται

μόνο σε ράθδους και σύρματα.

### **5.2.2 Η όγη της επικάλυψης με γευδάργυρο**

Η επίστρωση με γευδάργυρο πρέπει να επιδεωρείται σε μεγέθυνση X6 ώστε να ελεγχθεί αν η επίστρωση είναι συνεχής και χωρίς σπασίματα.

### **5.2.3 Καθορισμός του πάχους της επίστρωσης γευδαργύρου**

**5.2.3.1** Το πάχος της επίστρωσης γευδαργύρου μετριέται σε 3 δείγματα με μαγνητική ή μαγνητική-επαγωγική μέθοδο. Τα όργανα πρέπει να είναι ικανά να μετρήσουν το πάχος με ακρίβεια εντός  $\pm 10\%$ . Το πάχος της επίστρωσης γευδαργύρου πρόκειται να μετρηθεί σε 8 κατευθύνσεις ισαπέχουσες που έχει διαχωριστεί η επιφάνεια. Στην περίπτωση ράθδου και τομών, περιοχές εντός 5mm από τις δύο κόμεις πρέπει να μη ληφθούν υπόψη. Η μέτρηση του πάχους της επίστρωσης γευδαργύρου πρέπει επίσης να γίνει ώστε να αφελεί, αλλά σε κατεύθυνση τουλάχιστον 200mm μακριά από το τέλος.

**5.2.3.2** Αν οι καθορισμένες τιμές του πάχους της επίστρωσης γευδαργύρου δεν είναι μικρότερες από τις ιδιαίτερες και το μέσο όρο τιμών που παρατίθενται στον πίνακα 1, το πάχος της επίστρωσης πρέπει να αναδεωρηθεί ώστε να γίνει αποδεκτό.

#### **5.2.4 Έλεγχος της δύναμης της συγκόλλησης**

**5.2.4.1** Δείγματα προερχόμενα από ράθδους και σύρματα κυκλικών περιοχών διασταύρωσης πρέπει να έχουν κλίση 90° γύρω από την άτρακτο τόρνου. Η διάμετρος ατράκτου του τόρνου πρέπει να είναι 10 φορές η διάμετρος του πάχους της ράθδου ή της διαμέτρου του σύρματος, όπως έχει η κάθε περίπτωση.

**5.2.4.2** Κατόπιν ελέγχου έχουμε επιτυχία εάν η επίστρωση δεν δρυμματιστεί στην εξώτερη επιφάνεια της κλίσης. Ο επιφανειακός δρυμματισμός της επίστρωσης γευδαργύρου εντός 3mm από τις κόμεις πρέπει να αναθεωρηθεί.

#### **5.3 Απαιτήσεις για μέτρα εφάρμοσης πάχους**

**5.3.1** Τρία δείγματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε να μετρηθεί το πάχος του χαλκού που θα εφαρμοστεί πάνω στο ατσάλι.

**5.3.2** Το πάχος προσαρμογής πρέπει να δεωρηθεί ότι είναι αποδεκτό εάν δεν πέφτει κάτω από τις τιμές που αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα 1.

## 5.4 Επιθεώρηση επίστρωσης κασσιτέρου πάνω σε σύρμα χαλκού

### 5.4.1 Όγη επίστρωσης κασσιτέρου

Η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται σε μεγέθυνση X6 για να επαληθευθεί κατά πόσο ή όχι η επίστρωση κασσιτέρου είναι συνεχής.

### 5.4.2 Μέτρηση του πάχους της επίστρωσης κασσιτέρου

#### 5.4.2.1 Μη καταστροφικός έλεγχος

Ιδιαίτερα σύρματα για έλεγχο πρέπει να λαμβάνονται από ένα δείγμα του σχοινιού, γι' αυτό το λόγο σε περίπτωση πολλαπλών στρωμάτων σχοινιών τα δείγματα πρέπει κυρίως να προέρχονται από εξωτερικό νήμα σύρματος.

Το πάχος της επίστρωσης γευδαργύρου μετριέται σε τρία δείγματα με τη μέθοδο ακτίνας διασποράς βήτα. Η ανακρίβεια στα αποτελέσματα των μετρήσεων, λόγω των χρονιμοποιούμενων οργάνων μετρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±10%. Το πάχος πρέπει να μετρείται σε 8 ισαπέχουσες κατευδύνσεις σε διαχωρισμό 45° κατά διαστήματα κατά μήκος περιφερειακής γραμμής για κάθε δείγμα.

Οι μετρήσεις μπορούν επίσης να παρθούν πάνω σε σχοινί. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει συνολικά να γίνουν τουλάχιστον 24 μετρήσεις στα εξωτερικά νήματα του σύρματος.

#### **5.4.2.2 Μετρήσεις δια μέσω στιλπνών μικροτομέων**

Μετρήσεις του πάχους της επίστρωσης γευδαργύρου δια μέσω μικροτομέων έρχεται σε πέρας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν απαίτησης και συμφωνίας ανάμεσα στα συναπτόμενα κομμάτια.

Το πάχος της επίστρωσης πρέπει να θεωρείται ως δεκτό εάν η μικρότερη μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρότερη της ελάχιστης ιδιαίτερης τιμής που αναφέρεται στον πίνακα 1.

#### **5.4.3 Απαιτήσεις για μέτρα ανθεκτικής συγκόλλησης**

**5.4.3.1** Τρία ιδιαίτερα σύρματα πρέπει να ακολουθήσουν κλίση 90° γύρω από την άτρακτο τόρνου. Η διάμετρος της ατράκτου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξωτερική διάμετρο του σχοινιού.

**5.4.3.2** Ο έλεγχος θεωρείται επιτυχημένος εάν δεν υπάρχει δρυμματισμός της επίστρωσης και δεν έχουν εντοπιστεί σπασίματα στην εξωτερική επιφάνεια της κλίσης, όταν επιθεωρηθεί σε μεγέθυνση X6.

## 5.5 Επιδεώρηση και έλεγχος της επίστρωσης γευδαργύρου σε ράθδους χαλκού

### 5.5.1 Όγη της επίστρωσης γευδαργύρου

Η επίστρωση γευδαργύρου πρέπει να επιδεωρηθεί σε μεγέθυνση X6 για να ελεγχθεί κατά πόσο η επίστρωση είναι συνεχής και ελεύθερη από σπασίματα ή όχι.

### 5.5.2 Μετρήσεις του πάχους της επίστρωσης γευδαργύρου

Ράθδοι χαλκού, στις οποίες η επιφάνεια έχει καθοριστεί με δυνατή ριπή ατσαλιού, προκαλεί στην επιφάνεια τραχύτητα σε βάθος 50μμ. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, όταν μετρείται το πάχος της επίστρωσης γευδαργύρου.

#### 5.5.2.1 Ηλεκτρονική ανάλυση διάταξης φορέων

Ο καθορισμός του πάχους της επίστρωσης γευδαργύρου πρέπει να γίνεται σε 3 δείγματα δια μέσω της ηλεκτρονικής ανάλυσης διάταξης φορέων. Η ανακρίβεια στις μετρούμενες τιμές αποδίδεται στο όργανο μέτρησης που χρησιμοποιείται δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±10%. Για κάθε ένα δείγμα, το πάχος πρέπει να καθορίζεται ως προς 4 κατευθύνσεις ισαπέχουσες διαχωρισμένες πάνω από την επιφάνεια.

Περιοχές εντός των 5mm από τις άκρες των δειγμάτων πρέπει να αγνοηθούν.

Ο έλεγχος θεωρείται πετυχημένος εάν οι τιμές του πάχους επίστρωσης δεν είναι μικρότερες από την ιδιαίτερη και τον μέσο όρο τιμών που αναγράφονται λεπτομερώς στον πίνακα 1.

#### **5.5.2.2 Μετρήσεις δια μέσω στιλπνών μικροτομέων**

Κατόπιν απαίτησης, μικροσκοπικές τεχνικές αντί ηλεκτρονικής ανάλυσης διάταξης φορέων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν το πάχος της επίστρωσης γευδαργύρου, εφόσον έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στα συναπτά τμήματα.

Γι' αυτό το σκοπό, κάθε ένας μικροτομέας πρέπει να προετοιμάζεται από 3 δείγματα για την μικροσκοπική εξέταση. Περιοχές εντός των 5mm από τις άκρες πρέπει να αγνοηθούν.

Το πάχος της επίστρωσης πρέπει να θεωρηθεί ως δεκτό, εάν η μετρούμενη τιμή του μικρότερου πάχους επίστρωσης στους 3 μικροτομείς δεν είναι μικρότερη από την ελάχιστη ιδιαίτερη τιμή που αναγράφεται λεπτομερώς στον πίνακα 1.

#### **5.5.3 Έλεγχος της αυτοχής συγκόλλησης**

**5.5.3.1** Τρία δείγματα πρέπει να στραφούν  $90^{\circ}$  γύρω από την άτρακτο τόρνου. Η διάμετρος ατράκτου πρέπει να είναι 15 φορές το πάχος της

ράθδου.

**5.5.3.2** Ο έλεγχος πρέπει να θεωρηθεί επιτυχής, εάν δεν υπάρχει δρυμματισμός στην επίστρωση και αν δεν υπάρχουν σπασίματα στην εξωτερική επιφάνεια, όταν εξετασθεί σε μεγέθυνση X6.

Δεδομένα και άλλα ντοκουμέντα ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EN 10 088  
“ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ”.

/1/ Bärtling, Dischner, Heim, Paul: “ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ”

Cigre Report, 36-02. 1984 συνεδρίαση.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

**ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΩΣΗΣ,  
ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΒΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ**

ΥΛΙΚΟ	ΣΧΗΜΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ				
		ΠΥΡΗΝΑΣ		ΠΑΧΟΣ	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ / ΠΕΡΒΑΗΜΑ	
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩ-ΜΕΝΗ ΠΕΡΟΧΗ $\text{mm}^2$		ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
<b>ΓΑΛΑΝΩΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛ ΥΠΟ ΧΑΜΗΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (1) ΚΑΙ ΑΝΟΣΦΑΓΤΟ ΑΤΣΑΛ (2)</b>	ΡΑΒΔΟΣ		100	3	63	70
	ΤΟΜΕΣ		100	3	63	70
	ΣΩΛΗΝΑΣ	25		2	47	55
	ΚΥΚΛΙΚΟ ΡΑΒΔΙΤΙΑ ΒΑΣΙΑ ΘΑΜΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΩΣΗΣ	20			63	70
	ΚΥΚΛΙΚΟ ΡΑΒΔΙΤΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΒΑΣΙΑ ΘΑΜΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΩΣΗΣ	10				50 <sup>(6)</sup>
	ΑΤΣΑΛ ΜΕ ΠΕΡΒΑΗΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	15			2000	
<b>ΑΤΣΑΛ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΑΠΟΦΕΨΗ ΧΑΛΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ</b>	ΚΥΚΛΙΚΟ ΡΑΒΔΙΤΙΑ ΒΑΣΙΑ ΘΑΜΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΩΣΗΣ	17,3			254	300
<b>ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ</b>	ΡΑΒΔΟΣ		50	2		
	ΚΥΚΛΙΚΟ ΡΑΒΔΙΤΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΒΑΣΙΑ ΘΑΜΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΩΣΗΣ		35			
	ΣΧΟΙΝ	18 για κάθε ιδιότερο νήμα σύρματος	35			
	ΣΩΛΗΝΑΣ	20		2		
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ</b>	ΣΧΟΙΝ	18 για κάθε ιδιότερο νήμα σύρματος	35		1	6
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ</b>	ΡΑΒΔΟΣ (4)		50	2	20	40

**(1) Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρόδια ενσωματωμένα σε μπετόν**

**(2) Δεν απαιτείται επίστρωση**

**(3) Από γυμνωμένη ράβδος ή σχισμή ράβδου με στρογγυλεμένες άκρες**

**(4) Ράβδος με στρογγυλεμένες άκρες**

**(5) Στην περίπτωση συνεχούς επίστρωσης με βάση πιστοποίηση μόνο 50μτ πάχους είναι  
τεχνολογικά εφικτή σήμερα.**

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2

**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΕΧΡΗΣΤΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ  
Cu/CuSO<sub>4</sub> ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Cu/CuSO<sub>4</sub> ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ  
ΑΝΑΦΟΡΑΣ = -0,32 V<sub>θετ</sub>**

ΥΛΙΚΑ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ		ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ	ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΤΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ I = ImA / dm <sup>2</sup> mm / χρόνο
ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΝΩΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΝΟΥ ΚΡΑΜΑ ΑΤΣΑΛΟΥ	< 40 °C	- 0,65 ως - 0,40	S - 0,85	9,1	0,12
	σε υψηλές θερμοκρασίες	- 0,80 ως + 0,50	S - 0,95*		
	> 60 °C				
	σε αφράτα περιβάλλοντα	- 0,80 ως - 0,65	S - 0,95		
	σε αγωγές εδάφη > 500 Ωm	- 0,80 ως - 0,30	S - 0,75		
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΛΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΜΟ ΝΕΡΟ	< 40 °C	- 0,20 ως + 0,50	S - 0,10	9,0	0,12
	σε υψηλές θερμοκρασίες	- 0,20 ως + 0,50	S - 0,30		
	> 60 °C				
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΑΤΣΑΛΙΑ ΛΑΜΥΡΟ ΝΕΡΟ		- 0,20 ως + 0,50	S - 0,30		
ΧΑΛΚΟΣ		- 0,20 ως 0,00	S - 0,20	10,4	0,12
ΜΟΛΥΒΔΟΣ		- 0,60 ως - 0,40	- 170 ως - 0,85	33,9	0,30
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	Σε ΠΟΣΜΟ ΝΕΡΟ	- 1,00 ως - 0,50	- 110 ως - 0,80	2,9	0,11
	Σε ΛΑΜΥΡΟ ΝΕΡΟ	- 1,00 ως - 0,50	- 110 ως - 0,90		
ΑΤΣΑΛΙ ΣΕ ΜΙΤΕΤΟΝ		- 0,60 ως - 0,10	- 130 ως - 0,75	9,1	0,12
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ ΥΠΟ ΧΑΜΗΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΜΕΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ **		- 110 ως - 0,90	- 120	10,7	0,15
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ		- 0,60 ως - 0,40	S - 0,65	19,4	0,27

\* Πρέπει να δοθεί προσαρχή στην πθανότητα ρίσκου της πρόβλησης NaOH λόγω έντασης διάβρωσης στα σπασμάτα.

\*\* Η πθανότητα γίνεται λιγότερο αρνητική εάν η στρώση ψευδαργύρου έχει σπασταληθεί. Οι αναφερόμενες τιμές απευθύνονται στον ψευδαργύρο.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3:** Καθοδήγηση βάσηι εμπειρίας πάνω στην πιθανότητα κομπλαρίσματος πλακτροδίων γείωσης κατασκευασμένων από διαφορετικά υλικά το καθένα για καθοδική περιοχή αναλογίας σε ανοδική περιοχή ( $S_L/S_a$ ) σε συμπλήρωμα 100:1.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ:										
ΑΤΣΑΛ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΣΗ Ν ΧΕΥΔΑΡΓΟΥ	ΑΤΣΑΛ	ΑΤΣΑΛ ΣΕ ΜΙΣΤΕΤΟΝ ΜΙΣΤΕΤΟΝ ΜΙΣΤΕΤΟΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΣΗ Ν ΧΕΥΔΑΡΓΡΟΥ	ΧΑΛΚΟΣ ΔΙΩΤΟ ΑΤΣΑΛ	ΑΤΣΑΛ ΣΕ ΜΙΣΤΕΤΟΝ ΜΙΣΤΕΤΟΝ ΜΙΣΤΕΤΟΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΣΗ Ν ΧΕΥΔΑΡΓΡΟΥ	ΧΑΛΚΟΣ ΑΠΟΔΕΙΑ ΝΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	ΧΑΛΚΟΣ ΑΠΟΔΕΙΑ ΝΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΣΗ Ν ΧΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΣΗ Ν ΧΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΣΗ Ν ΧΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ:										
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- + Μπορεί να ενωθεί (κομπλαρίστε)
- Δεν πρέπει να ενωθεί (κομπλαρίστε)

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ  
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ  
"ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ  
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ" ΣΤΟ DÜSSELDORF / ΓΕΡΜΑΝΙΑ**

Ατμόσφαιρα	Διάπληνη κασσιτέρου ανά χρόνο	Διάρκεια ζωής χεριβλήματος κασσιτέρου, πάχους 50-60 μμ (350 - 420 g/cm <sup>2</sup> )
Αγροτική περιοχή	1,3 - 2,5 μμ	20 - 46 χρόνια
Πόλη	1,9 - 5,2 μμ	10 - 32 χρόνια
Βιομηχανική ζώνη	6,4 - 13,8 μμ	4 - 9 χρόνια
Οкеανός	2,2 - 7,2 μμ	7 - 27 χρόνια

## Κεφάλαιο II

### Τυποποιημένες δοκιμές για διάθρωση αγωγών συστήματος αντικεραυνικής προστασίας

Αυτή η διατριβή παρουσιάζει μερικές σκέψεις και προτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση συζήτησης σχετικά με τις δοκιμές διάθρωσης που απασχολούν τους αγωγούς ΑΣΠ.

Η ατμοσφαιρική διάθρωση ενεργεί απαραίτητα δια μέσω της παρουσίας στο υλικό ενός λεπτού συμπυκνωμένου φιλμ νερού, το οποίο περιλαμβάνει ακαδαρσίες προερχόμενες από την ατμόσφαιρα. Τα διαφορετικά είδη ατμοσφαιρών συνήθως θεωρούνται ότι προέρχονται από τη φύση των χημικών τύπων που υπάρχουν στο συμπυκνωμένο φιλμ νερού. Η ατμόσφαιρα της θάλασσας και της βιομηχανικής πόλης είναι η πιο διαθρωτικές. Η ατμόσφαιρα της εξοχής είναι λιγότερο επιδεικνυτή. Η διάθρωση του υλικού, το οποίο έχει τοποθετηθεί στην ατμόσφαιρα της θάλασσας είναι αναμενόμενη, παρουσία χλωρικών ιόντων ( $Cl^-$ ) στο συμπυκνωμένο φιλμ. Η διάθρωση στη βιομηχανική πόλη προέρχεται στην πράξη από τη δράση του ( $SO_2$ ) διοξειδίου του θείου. Πιστεύουμε ότι, το να αντεπεξέλθουμε στον ένα μόνο από αυτούς τους τύπους δεν είναι ικανοποιητικό και πρέπει να εστιάσουμε σε άλλους τύπους διάθρωσης ατμόσφαιρας, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε βιομηχανική πόλη πλησίον της θαλάσσης.

Αρκετά δεδομένα έχουν γραφτεί, προκειμένου να γίνει σωστή η συμπεριφορά των υλικών, κάτω από αυτές τις ατμόσφαιρες διάθρωσης. Όπως φαίνεται στον πίνακα I, η αντοχή στη διάθρωση του υλικού εξαρτάται από το είδος του ελέγχου, εξαιτίας της χημικής αντίδρασης, η οποία λαμβάνει χώρα στη διάρκεια της διάθρωσης, εξαρτάται από τους χημικούς τύπους που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και από τη φύση του υλικού που δοκιμάζεται.

### ΠΙΝΑΚΑΣ I

Λικοτελέσματα δοκιμών και αλμυρής ομίχλης κάνω σε  $Z_n$  και σε  $Z_n - Ni$  κράμα

	kesterlich ( $SO_4$ ) - 144 ώρες	αλμυρή ομίχλη - 120 ώρες
$Z_n$	40% κόκκινη σκουριά	90% áσπρη σκουριά
$Z_n - Ni$	90% κόκκινη σκουριά	2% áσπρη σκουριά

Τα αποτελέσματα που περιγράφονται στον πίνακα I δείχνουν ότι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο έναν τύπο δεδομένων για να καθορίσουμε αν το υλικό αντέχει σε οποιοδήποτε τύπο ατμόσφαιρας: όπως βλέπουμε, ο γευδάργυρος είναι πιο ανθεκτικός στο τεστ kesterlich από ότι το κράμα γευδαργύρου - νικελίου, αλλά το τελευταίο είναι περισσότερο ανθεκτικό στο τεστ αλμυρής ομίχλης από ότι το πρώτο.

Πρέπει λοιπόν, τυποποιημένες δοκιμές να ανταποκρίνονται στον τύπο της ατμόσφαιρας, όπου το υλικό ή το προϊόν έχει εκτεθεί.

Εντός του γενικού πλαισίου προτείνουμε ως επόμενο δέμα συζήτησης

τυποποιημένες δοκιμές που περιγράφηκαν στον πίνακα II.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ**  
**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ**

ΔΟΚΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ	ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ Διοξείδιο του θείου	NFT 30-055	SO <sub>2</sub> : 0,067% εύρους T = 40 °C	ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΜΥΡΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	IEC 68-2-11	NaCl: 5% μάζας T = 35 °C	ΘΑΛΑΣΣΑ
Έλεγχος διοξειδίου του θείου και αλμυρής ομίχλης	HN 20-E-71	SO <sub>2</sub> : 0,067% εύρους T = 40 °C + NaCl: 5% μάζας T = 35 °C	ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

Προστασία εξαρτημάτων Σ.Α.Π. (Σύστημα Αντικεραυνικής  
Προστασίας)

Τυποποίηση προστασίας εξαρτημάτων Σ.Α.Π.

**Πρόλογος**

**Α.** Αυτή η μονάδα περιέχει βασικές απαιτήσεις για προϊόντα καλυμμένα από τα αντασφαλιστικά εργαστήρια (συγχώνευσης) (UL), κάτω από τη δεύτερη εγκύκλιο επισκευής γι' αυτή την κατηγορία εντός των περιορισμών που δίνονται κατωτέρω και στον τομέα ορίων αυτής της μονάδας. Αυτές οι απαιτήσεις βασίζονται πάνω σε βασικές αρχές ηχοσυστημάτων, έρευνας, καταλόγους δοκιμών και πεδίων εμπειρίας και σε εκτίμηση των προβλημάτων παραγωγής εγκατάστασης και χρήσης

αντλούμενης από συνδιαθούλευση και πληροφορία λαμβανόμενη από κατασκευαστές, χρήστες, αρχές επιδεώρησης και άλλους έχοντες ειδικές εμπειρίες. Είναι αντικείμενο επανεξέτασης όσο η εμπειρία και η έρευνα φανερώσουν ότι είναι απαραίτητο ή επιδυμητό.

B. Η παρατήρηση των απαιτήσεων αυτής της μονάδας από έναν κατασκευαστή είναι μία από τις συνθήκες της συνεχούς κάλυψης των προϊόντων των παραγωγών.

C. Ένα προϊόν, το οποίο συμμορφώνεται με το κείμενο αυτής της μονάδας δεν είναι απαραίτητο να καταδικαστεί να συμμορφωθεί με τη μονάδα εάν, όταν εξετασθεί και ελεγχθεί, προκύψει ότι έχει άλλα δεδομένα, τα οποία καταστρέφουν το επίπεδο ασφάλειας που έχει μελετηθεί από αυτές τις απαιτήσεις.

D. Ένα προϊόν, το οποίο χρησιμοποιεί υλικά ή έχει σχήμα κατασκευής που διαφέρει από αυτές που αναφέρονται λεπτομερώς στις απαιτήσεις αυτής της μονάδας μπορεί να εξετασθεί και να ελεγχθεί σύμφωνα με την ένταση των απαιτήσεων και, αν βρεθεί ότι είναι ουσιαστικά ισοδύναμο, μπορεί να κριθεί ότι συμμορφώνεται με τα δεδομένα.

E. UL, σε παρουσίαση των λειτουργιών σε συνοδεία με την αντικειμενικότητα, δεν υποτίθεται ή αναλαμβάνεται η απαλλαγή οποιασδήποτε ευδύνης του κατασκευαστή ή οποιουδήποτε άλλου συμμέτοχου. Οι απόγεις και τα πορίσματα της UL παρουσιάζουν την διθείσα επιστημονική κρίση με την αναμενόμενη σκέψη στον περιορισμό των πρακτικών λειτουργιών και την κατάσταση της τέχνης

τη χρονική στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η μονάδα αυτή. UL δεν πρέπει να αφίνεται στην ευθύνη του καθενός το όφελος ή να δεωριθεί αυτή η μονάδα ως στήριγμα για τον καθένα. UL δεν θα πρέπει να συνάπτει υποχρεώσεις ή ευθύνες για ζημιές, συμπεριλαμβανομένου επακόλουθων ζημιών, εμφανιζόμενων από το πουδενά ή σε σχέση με τη χρήση, ερμηνεύονται από, ή στηρίζονται πάνω σ' αυτή τη μονάδα.

F. Πολλοί έλεγχοι απαιτούν από τα δεδομένα του UL να είναι έμφυτα, ριγοκίνδυνα και να έχουν επαρκή εγγύηση για το άτομο και την ιδιοκτησία που θα εργασθούν στην διεκπεραίωση τέτοιων ελέγχων.

## Γενικά

### 1. Όρια

**1.1** Αυτές οι απαιτήσεις καλύπτουν τα εξαρτήματα αλεξικεραυνικής προστασίας που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας κεραυνού σε κτίρια ή κατασκευές.

**1.2** Αυτές οι απαιτήσεις δεν καλύπτουν την εγκατάσταση των εξαρτημάτων αλεξικεραυνικής προστασίας, τα οποία έχουν κριθεί κάτω από τις Απαιτήσεις Εγκατάστασης για το ανώτερο επώνυμο Σύστημα Προστασίας από KEPAYNO UL 96 A.

**1.3** Τα εξαρτήματα αλεξικεραυνικής προστασίας έχουν διαχωριστεί σε

τρεις τομείς, ανάλογα με την προτιθέμενη αίτηση, όπως έχει καθοριστεί στις παραγράφους 2.2 - 2.4.

## 2. Γενικά

### Λεξιλόγιο

**2.1 Για τον σκοπό αυτών των δεδομένων οι ακόλουθοι καθορισμοί ισχύουν.**

#### **2.2 Τομέας I εξαρτημάτων**

Όλοι οι αγωγοί, οι προσαρμογές και τα αναπόσπαστα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την προστασία συνηθισμένων κτιρίων και κατασκευών, όχι πιο ύψηλών από 75 ποδιά (ύψος 23m).

#### **2.3 Τομέας II εξαρτημάτων**

Όλοι οι αγωγοί, οι προσαρμογές και τα αναπόσπαστα εξαρτήματα τα απαραίτητα για την προστασία συνηθισμένων κτιρίων και κατασκευών ύψους μεγαλύτερου των 75 ποδιών (23m), ή κτιρίων οποιουδήποτε ύψους που έχει δομικό ατσάλινο σκελετό, ο οποίος μπορεί να υποκατασταθεί από αγωγούς χαμπλά αλεξικέραυνα.

#### **2.4 Τομέας II τροποποιημένων εξαρτημάτων**

Εξαρτήματα κατασκευασμένα για χρήση σε σύστημα προστασίας

δεσμίδας καμινάδων θαριών καθηκόντων.

### **2.5 Καμινάδες θαριών καθηκόντων**

Μία καμινάδα καπνού ή εξόδου, η οποία είναι πιο υψηλή από 75 πόδια (23m) και έχει μπουρί με διασταύρωση τυμπατικής περιοχής μεγαλύτερη από 500 τετραγωνικές ίντσες ( $0,3m^2$ ).

### **Μονάδες μέτρησης**

**2.6** Αν μία προς μέτρηση τιμή ακολουθείται από άλλη τιμή σε άλλες μονάδες σε παρένθεση, η δεύτερη τιμή μπορεί να είναι μόνο προσεγγιστική. Η πρώτη δοθείσα τιμή είναι η απαιτούμενη, οι SI μονάδες είναι σε συνεργασία με τα Εθνικά Αμερικανικά Δεδομένα για Μετρική Εξάσκηση, ANSI/ASTM E380.

### **Κατασκευή**

### **3. Γενικά**

**3.1** Ο τομέας I εξαρτημάτων πρέπει να αποτελείται από χαλκό, κράμα χαλκού ή αλουμινίου, εκτός από ειδικά σημειωμένα.

#### 4. Αεραγωγός - συλλεκτήριος αγωγός

**4.1** Ένας αεραγωγός μπορεί να αποτελείται από ένα ενιαίο κομμάτι εδάφους - κατασκευής ή μπορεί να έχει αρκετά διαχωρισμένα κομμάτια συμπεριλαμβανομένου άκρης (κρυφό μερίδιο), ανοδικός αγωγός και (βασική) υποστήριξη βάσης.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1**  
**ΟΙ ΕΛΛΑΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ**

ΥΛΙΚΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ <sup>a</sup> (ίντσα (mm))	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΠΕΙΡΟΜΑΤΟΣ (ίντσα (mm))	ΠΛΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ (ίντσα (mm))	ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΜΕ- ΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ <sup>b</sup> τετρ.ίντσα (mm <sup>2</sup> )
ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	στερεή κατασκευή σωλήνας	3/8 (9,5) 5/8 (15,9)	3/8 (9,5) 1/2 (12,7)	— 0,032 (0,81)	0,110 (71) —
Αλουμίνιο	στερεή κατασκευή σωλήνας	1/2 (12,7) 5/8 (15,9)	1/2 (12,7) 1/2 (12,7)	— 0,064 (1,63)	0,196 (126) —

α: Η ελάχιστη διάμετρος και η ελάχιστη τμηματικά διασταύρωμένη περιοχή πρόκειται να καθοριστεί με μετρήσεις που παίρνονται σε παικλία σημείων κατά μήκος του άξονα του αεραγωγού για απόσταση, η οποία δεν υπερβαίνει το 50% του ολικού μήκους του αεραγωγού, μετρούμενο από το σπειρώμα ή το τελείωμα της βάσης και το αποκλειστικό τμήμα σπειρώματος ή προσαρμογής του σωλήνα του αεραγωγού.

**4.2** Ένας αεραγωγός δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 10 ίντσες (254mm) μακρύς και πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις στον πίνακα 4.1.

**4.3** Ένας αεραγωγός χαλκού ή κράματος χαλκού, που προορίζεται για

χρίση σε καμινάδα πρέπει να έχει ένα επίστρωμα από μόλυβδο υπό χαμηλή θερμότητα.

**4.4** Κάθε ένας αεραγωγός πρέπει να εφοδιαστεί με όχι λιγότερα από πέντε πλήρη σπειρώματα για προσκόλληση στην υποστήριξη βάσης, εκτός από έναν αεραγωγό εφοδιασμένο με ακέραια υποστήριξη βάσης.

**4.5** Το κομμάτι σπειρώματος ενός εσωτερικού σπειρώματος αεραγωγού πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος τοίχου 1/16 ίντσες (1,6mm), μετρούμενο στη βάση του σπειρώματος.

**4.6** Ένας σωληνωτός αεραγωγός πρέπει να εφοδιαστεί με προσαρμογή σπειρώματος για προσκόλληση στην υποστήριξη βάσης. Ο προσαρμοστής σπειρώματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πίνακα 4.1 με σεβασμό στο ελάχιστο μέγεθος σπειρώματος και πρέπει να προσκολλείται με ασφάλεια στον αεραγωγό.

## **5. Υποστήριξη βάσης αεραγωγού**

**5.1** Το πάχος μιας υποστήριξης βάσης αεραγωγού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από την απαιτούμενη τιμή που αναφέρεται λεπτομερώς στον πίνακα 5.1.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1**  
**ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ**

ΥΛΙΚΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ (ντα <span style="float: right;">(mm)</span> )	
Χαλκός ή κράμα χαλκού	χυμένο	3/32	(2,4)
	σφραγισμένο	0,061	(1,55)
Αλουμίνιο	χυμένο	3/32	(2,4)
	σφραγισμένο	0,097	(2,48)

**5.2** Το κέντρο του σπειρώματος δεν απαιτείται στην υποστήριξη βάσης για μια κατασκευή, στην οποία ο αεραγωγός έχει ασφαλιστεί από μια κλειδαριά παξιμαδιών σε κάθε πλευρά της υποστήριξης βάσης.

**5.3** Κάθε υποστήριξη βάσης πρέπει να έχει ενσωματωμένη συνδετική προσαρμογή για σύνδεση με τον αγωγό ΑΣΠ (φωτισμού). Η αγώγιμη τμηματικά διασταυρωμένη περιοχή της υποστήριξης βάσης, ανάμεσα στο συνδετήρα και στη βάση του αεραγωγού, πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτή του αγωγού.

**5.4** Τουλάχιστον δύο ανερχόμενες τρύπες πρέπει να εφοδιαστούν στην υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι μόνιμα και αυστηρά στερεωμένα.

**6. Τόνωση**

**6.1** Η τόνωση ενός αεραγωγού πρέπει να εφοδιαστεί με δύο, τρία ή τέσσερα πόδια και με έναν ή δύο οδηγούς αεραγωγών.

**6.2** Η τόνωση πρέπει να φτιαχτεί από 1/4 ίντσες (6,4mm) ελάχιστη διάμετρο ραθδιού ή το ισοδύναμο.

**6.3** Κάθε ανερχόμενο πόδι πρέπει να ισοπεδωθεί και πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ανερχόμενες τρύπες, οι οποίες θα δεχθούν No 10-24 ή μεγαλύτερο σύρτη ή κατσαβίδι.

**6.4** Η τόνωση μπορεί να κατασκευασθεί από ατσάλι, το οποίο εφοδιάζει ολόκληρη την τόνωση και είναι γαλβανισμένο υπό χαμηλή δερμότητα κατόπιν συναρμολόγησης.

## **7. Στεφάνια καμινάδων**

**7.1** Ένα στεφάνι καμινάδας που χρησιμοποιείται ως υποστήριξη ενός αεραγωγού δεν πρέπει να έχει πλάτος μικρότερο από 1 ίντσα (25,4mm) και πρέπει να έχει το ελάχιστο πάχος των 0,032 ίντσών (0,81mm) αν είναι από χαλκό και 0,064 ίντσες (1,63mm) αν είναι από αλουμίνιο.

**7.2** Ένα στεφάνι καμινάδας πρέπει να είναι με ένα ή δύο κομμάτια κατασκευής και πρέπει να εφοδιαστεί με 1/4 ίντσες (6,4mm) διάμετρο ή μεγαλύτερους σύρτες για σφίξιμο του στεφανιού γύρω από την καμινάδα. Χάλκινο στεφάνι καμινάδας πρέπει να έχει επίστρωμα μολύβδου υπό χαμηλή δερμότητα.

## 8. Αγωγοί

**8.1** Ανάμεσα στους ποικίλους τύπους αγωγών φωτισμού είναι: απλωμένο σχοινί, επίπεδη σπείρα, (εύκολα ελισσόμενο) ευέλικτο καλώδιο, εύφλεκτο και σωληνωτός ραθδωτός αγωγός και στέρεα κατασκευή, στρογγυλό, ορθογώνιο, τετράγωνο ή σχήματος αστεριού ραθδιού.

**8.2** Η σπείρα ή στρώση από σύρματα σε ένα καλώδιο δεν αναφέρεται λεπτομερώς, αλλά το καλώδιο πρέπει να είναι αρκετά σφιχτό, ώστε να δώσει ένα συμμετρικό καλώδιο και να παραμείνει στην προδιαγραμμένη δέση όταν εγκατασταθεί.

**8.3** Το μέγεθος και το βάρος αγωγών του τομέα I δα πρέπει να συμφωνεί με τη λεπτομερή αναφορά των πινάκων 8.1 και 8.2

**ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1**  
**ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ**  
**ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Ι<sup>α</sup>**

ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	ΥΛΙΚΑ	
	ΧΑΛΚΟΣ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
<b>ΚΑΛΩΔΙΟ</b>		
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	0,045 ίντσες (1,15 mm)	0,064 ίντσες (1,63 mm)
ΝΗΜΑΤΟΣ	0,187 λιβρα/πόδι (278 gram/meter)	0,095 λιβρα/πόδι (141 gram/meter)
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	57,4 κυκλικά μίλια (29 mm <sup>2</sup> )	98,8 κυκλικά μίλια (50 mm <sup>2</sup> )
<b>ΡΑΒΔΟΤΟΣ</b>		
ΣΩΛΗΝΑΣ	0,051 ίντσες (1,30 mm)	0,080 ίντσες (2,03 mm)
ΠΑΧΟΣ	1 ίντσα (25,4 mm)	1 ίντσα (25,4 mm)
ΠΛΑΤΟΣ <sup>b</sup>		
<b>ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΡΑΒΔΙ</b>		
ΒΑΡΟΣ	0,187 λιβρα/πόδι (278 gram/meter)	0,095 λιβρα/πόδι (141 gram/meter)

a Οι κυρίως αγωγοί που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως οι κύριοι αγωγοί φωτισμού σε συνδυασμό με το όπι χρησιμοποιούνται για διασύνδεση μεταλλικών σωμάτων αγωγημέτητας.

b Αυτό είναι το ελάχιστο πλάτος για μια ράβδωση χωρίς διάτρηση. Αν έχει διατρηθεί το ελάχιστα αποδεκτό πλάτος πρόκειται να αυξηθεί με τη διάμετρο της διάτρησης.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2**  
**ΕΛΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ  
ΑΓΩΓΩΝ<sup>a</sup>**

ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	Υ Λ Ι Κ Α	
	ΧΑΛΚΟΣ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ		
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	0,045 (ίντσες (1,15 mm))	0,064 (ίντσες (1,63 mm))
ΝΗΜΑΤΟΣ	14	10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΜΑΤΩΝ		
ΡΑΒΔΩΤΟΣ		
ΣΩΛΗΝΑΣ	0,051 (ίντσες (1,30 mm))	0,064 (ίντσες (1,63 mm))
Π Α Χ Ο Σ	1/2 (ίντσες (12,7 mm))	1/2 (ίντσες (12,7 mm))
ΠΛΑΤΟΣ <sup>b</sup>		
ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΡΑΒΔΙ		
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	0,162 (ίντσες (4,11 mm))	0,204 (ίντσες (5,18 mm))

a Οι δευτερεύοντες αγωγοί που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενδοσύνδεση μεταλλικών σωμάτων αυτεπαγγήζις.

b Αυτό είναι το ελάχιστο πλάτος για μια ράβδωση χωρίς διάτρηση. Αν διατρηθεί το ελάχιστα αποδεκτό πλάτος πρόκειται να αυξηθεί με τη διάμετρο της διάτρησης.

### 9. Προσαρμογές συνδέσεων

9.1 Μία προσαρμογή σύνδεσης μπορεί να είναι χυτό ή μπορεί να είναι αποτύπωση από απόδειμα επικάλυψης και πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του πίνακα 9.1.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1**  
**ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ**

ΥΛΙΚΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΑΧΟΣ ίντσες (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΠΙΕΡΩΜΑΤΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΡΤΗ
ΧΑΛΚΟΣ ή ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	ΧΥΣΙΜΟ	3/32 (2,4)	4	1/4 ίντσες - 20
	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ	0,064 (1,63)	—	
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΧΥΣΙΜΟ	3/32 (2,4)	4	1/4 ίντσες - 20
	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ	0,102 (2,59)	—	

**9.2** Μία προσαρμογή σύνδεσης πρέπει να κατασκευαστεί, ώστε το ελάχιστο από 1-1/2 ίντσες (38mm) του καθενός αγωγού μπορεί να διασφαλιστεί δια μέσω του συνδέσμου.

**9.3** Η προσαρμογή πρέπει να εφοδιαστεί με τουλάχιστον δύο, 1/8 ίντσες (3,2mm), υψηλούς σχεδιασμούς σε μια εσωτερική επιφάνεια, η οποία είναι σφινωμένη μέσα σε έναν αγωγό, όταν ο σύνδεσμος είναι συμπιεσμένος γύρω από τον αγωγό.

**10. Βιομεταλλικοί σύνδεσμοι**

**10.1** Ένας βιομεταλλικός σύνδεσμος πρέπει να κατασκευαστεί από χαλκό και αλουμίνιο ή από κράμα χαλκού και αλουμινίου. Οι συνδέσεις ανάμεσα στα μέταλλα πρέπει να κατασκευασθούν σα να πρόκειται να αποκλείσουν την υγρασία.

**10.2** Πρέπει να γίνει εφοδιασμός με φράγμα δια μέσω καθενός συνδέσμου, ώστε να αποφευχθεί η επαφή των δύο αγωγών.

**10.3** Ένας βιομεταλλικός σύνδεσμος πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της παραγράφου 9.1.

## **11. Συνδέσεις σωλήνων νερού**

**11.1** Μια σύνδεση σωλήνα νερού πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει επαφή με τον σωλήνα νερού για τουλάχιστον 1-1/2 ίντσες (38mm), μετρούμενο κατά μήκος του άξονα του σωλήνα νερού.

**11.2** Η σύνδεση σωλήνα νερού πρέπει επίσης να εφοδιαστεί με τις απαιτήσεις της παραγράφου 9.1.

## **12. Πασσαλόπικτοι**

**12.1** Ένας πασσαλόπικτος δεν πρέπει να είναι λιγότερο λεπτός από 3/32 ίντσες (2,4mm).

**12.2** Ο σφικτήρας πρέπει να έρθει σε επαφή με τον πασσαλόπικτο για τουλάχιστον 1-1/2 ίντσες (38mm), μετρούμενες παράλληλα στον άξονα του πασσαλόπικτου.

### 13. Δίσκος επικάλυψης

**13.1** Ο δίσκος που παρεμβάλλεται σε συνδέσεις πρέπει να έχει το πάχος, όχι λιγότερο από 3/32 ίντσες (2,4mm), εκτός από τις προεξοχές για τις σπείρες βίδας, όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 5/16 ίντσες (7,9mm).

**13.2** Ο τομέας I του δίσκου επικάλυψης πρέπει να έχει μια ελάχιστη επιφάνεια περιοχής των 3 τετραγωνικών σπειρών ( $19,4\text{cm}^2$ ).

**13.3** Μία προσαρμογή σύνδεσης πρέπει να εφοδιαστεί ως μέρος κάθε ενός δίσκου επικάλυψης.

### 14. Συνδετήρες και μάνταλα

**14.1** Συνδετήρες για εξασφάλιση χάλκινων αγωγών πρέπει να είναι χυτοί ή να κατασκευάζονται από φύλλα χαλκού, όχι λιγότερο από 0,032 ίντσες (0,81mm) πάχος και όχι λιγότερο από 3/8 ίντσες (9,5mm) φάρδος.

**14.2** Οι συνδετήρες αλουμινίου για διασφάλιση αλουμινένιων αγωγών πρέπει να είναι από χυτό αλουμίνιο ή να κατασκευάζονται από φύλλα αλουμινίου, όχι λιγότερο από 0,051 ίντσες (1,3mm) πάχος και όχι λιγότερο από 1/2 ίντσες (12,7mm) φάρδος.

**14.3** Ένα στερεωμένο στέλεχος θίδας πρέπει να εφοδιαστεί με μία διακλάδωση ουσιωδών κατασκευών που μπορούν να είναι κοντά λυγίζοντας. Το στέλεχος της θίδας πρέπει να είναι ισοδύναμο της No.10 ξύλινης θίδας, 1-1/2 ίντσες (38mm) μήκος.

**14.4** Ένα στερέωμα για διασφάλιση του αγωγού σε επιφάνεια τοιχοποίιας πρέπει να είναι εκτός επέκτασης, εκτός καρφώματος ή τύπου ανεμοστελέχους και πρέπει να κατασκευαστεί από υλικό, το οποίο αντέχει στη διάθρωση, όπως ο χαλκός.

**14.5** Μία στερεωμένη επιφάνεια πλακιδίων πρέπει να αποτελείται από δύο κομματιών μεταλλικό στεφάνι εφοδιασμένο με τουλάχιστον ένα σύρτη διαμέτρου 1/4 ίντσα (6,4mm) για διασφάλιση του στεφανιού στα πλακίδια.

**14.6** Τα μεταλλικά στεφάνια μιας στερεωμένης επιφάνειας πλακιδίων πρέπει να έχει πάχος όχι λιγότερο από 0,051 ίντσες (1,3mm) και πλάτος όχι λιγότερο από 1 ίντσα (25,4mm) και πρέπει να κατασκευαστούν από υλικό, το οποίο αντέχει στη διάθρωση, όπως ο χαλκός.

**14.7** Μία στερεωμένη πλάκα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαστάσεων και υλικών της παραγράφου 14.6.

## 15. Ηλεκτρόδια γείωσης

**15.1** Οι συνδήσεις εδάφους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τύπο των πλεκτροδίων εδάφους, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούν για δοθείσα εγκατάσταση. Οι απαιτήσεις για φύλλο πλεκτροδίου παρουσιάζονται σ'αυτό τον τομέα. Ηλεκτρόδια, ράβδοι και σωλήνες καλύπτονται στα Δεδομένα Γείωσης και του εξοπλισμού ενίσχυσης UL 467.

**15.2** Ένα πλεκτρόδιο φύλλου χαλκού πρέπει να έχει πάχος όχι λιγότερο από 0,032 ίντσες (0,81mm).

**15.3** Ένα πλεκτρόδιο από φύλλο σιδήρου ή ατσαλιού πρέπει να έχει πάχος όχι λιγότερο από 1/4 ίντσες (6,4mm).

**15.4** Ένα φύλλο πλεκτροδίου πρέπει να έχει επιφάνεια επαφής όχι μικρότερη από 2 τετραγωνικά πόδια ( $0,186\text{m}^2$ ).

## Τομέας II εξαρτημάτων

## 16. Γενικά

**16.1** Ο τομέας II εξαρτημάτων πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 4.3 - 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 8.2 και των

τομέων 7, 9 - 12, 14, 15 και 17 - 19.

## 17. Αεραγωγοί

**17.1** Ένας αεραγωγός του τομέα II πρέπει να κατασκευαστεί από χαλκό, κράμα χαλκού ή αλουμινίου και πρέπει να είναι στέρεα κατασκευή.

**17.2** Η ελάχιστη διάμετρος των αεραγωγών του τομέα II πρέπει να είναι 1/2 ίντσες (12,7mm) αν είναι από χαλκό και 5/8 ίντσες (15,9mm) αν είναι από αλουμίνιο. Η ελάχιστη διάμετρος καθορίζεται όπως περιγράφεται στο σημείωμα α του πίνακα 4.1.

**17.3** Ένας αεραγωγός πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ίντσες (254mm) μακρύς.

**17.4** Ένας αεραγωγός πρέπει να εφοδιαστεί με τουλάχιστον πέντε πλήρη σπειρώματα για προσκόλληση στην υποστήριξη βάσης. Η κύρια διάμετρος του σπειρώματος πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη διάμετρο του αεραγωγού.

## 18. Αγωγοί

**18.1** Ένας αγωγός του τομέα II πρέπει να είναι ένα καλώδιο

κατασκευασμένο από χαλκό ή αλουμίνιο και πρέπει να εφοδιαστεί με τις απαιτήσεις του πίνακα 8.1.

### 19. Δίσκος επικάλυψης

19.1 Οι δίσκοι επικάλυψης του τομέα II πρέπει να έχουν επιφάνεια επαφής όχι μικρότερη από 8 τετραγωνικές ίντσες ( $52 \text{ cm}^2$ ) για άλλες κατασκευές του τομέα II και πρέπει να εφοδιαστούν με υλικά και απαιτήσεις διαστάσεων των δίσκων του τομέα I.

19.2 Φυλάσσονται για μελλοντική χρήση.

19.3 Μία προσαρμογή σύνδεσης πρέπει να εφοδιαστεί ως μέρος καθενός από τους δίσκους επικάλυψης (βλέπε τομέα 9).

ΠΙΝΑΚΑΣ 18.1

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ  
ΤΟΜΒΑ ΙΙ

ΥΛΙΚΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ		ΒΑΡΟΣ		ΠΕΡΙΟΧΗ	
	AWG	$\text{mm}^2$	λιβρες/πόδια	Grams/Meter	Κυκλικά μίλια	$\text{mm}^2$
ΧΑΛΚΟΣ	16	1,3	0,375	558	115,000	58
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	13	2,6	0,190	283	192,000	97

## Τομέας II τροποποιημένων εξαρτημάτων

### 20. Γενικά

**20.1** Τα τροποποιημένα εξαρτήματα του τομέα II πρέπει να εφοδιαστούν με τις απαιτήσεις των παραγράφων 4.4, 4.5, 5.2, 5.4, 5.5, 9.2 - 9.4, 14.4, 20.2 και των τομέων 11-13, 15, 19 και 21-25.

**20.2** Όλα τα τροποποιημένα εξαρτήματα του τομέα II εκτός των αγωγών αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να κατασκευάζονται από χαλκό, κράμα χαλκού, ανοξείδωτο ατσάλι ή άλλα μέταλλα με ισοδύναμη με το ανοξείδωτο ατσάλι αντοχή στη διάθρωση.

**20.3** Επίστρωση μολύθδου, αν χρειάζεται, στα τροποποιημένα εξαρτήματα του τομέα II πρέπει να μην έχει πάχος λιγότερο από 1/16 ίντσες (1,6 mm).

### 21. Αεραγωγοί

**21.1** Ένας τροποποιημένος αεραγωγός του τομέα II πρέπει να είναι κατασκευασμένος από στερεό χαλκό ή κράμα χαλκού, ανοξείδωτου ατσαλιού, ή ισχυρό κράμα μετάλλου, του οποίου η διάμετρος δεν είναι μικρότερη από 5/8 ίντσες (16 mm) και μήκους όχι λιγότερο από 18 ίντσες (457 mm).

**21.2** Ένας αεραγωγός κατασκευασμένος από χαλκό ή κράμα χαλκού πρέπει να έχει επίστρωση μολύβδου.

**21.3** Κάθε ένας αεραγωγός πρέπει να εφοδιαστεί με πέντε πλήρη σπειρώματα για προσκόλληση στην υποστήριξη βάσης. Η διάμετρος του σπειρώματος δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 1/2 ίντσες (12,7 mm).

## **22. Υποστήριξη αεραγωγών**

**22.1** Μία τροποποιημένη υποστήριξη αεραγωγού του τομέα II πρέπει να έχει πάχος όχι λιγότερο από 1/8 ίντσες (3,2 mm) για το βάθος της σπείρας βίδας, όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 5/16 ίντσες (7,9 mm).

## **23. Αγωγοί**

**23.1** Ένας αγωγός πρέπει να είναι ένα καλώδιο χαλκού, το οποίο ζυγίζει όχι λιγότερο από 0,375 λίθρες ανά πόδι (560 grams/meter). Κανένα νήμα του καλωδίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από No. 25 AWG (1,65 mm<sup>2</sup>).

## **24. Προσαρμογές συνδέσεων**

**24.1** Το πάχος κάθε συνδετήρα συγκόλλησης και συσχετιζόμενης προσαρμογής δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 1/8 ίντσες (3,2 mm), εκτός από το βάθος των σπειρών θίδας, όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 5/16 ίντσες (7,9 mm).

## **25. Πλάκες σύνδεσης**

**25.1** Κάθε πλάκα σύνδεσης πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 3/16 ίντσες (4,8 mm) και επιφάνεια επαφής όχι λιγότερο από 8 τετραγωνικές ίντσες ( $52 \text{ cm}^2$ ) για καμινάδες που έχουν σκελετό ατσάλινης ή 3 τετραγωνικές ίντσες ( $19 \text{ cm}^2$ ) για άλλους τροποποιημένους αγωγούς του τομέα II .

**25.2** Κάθε πλάκα σύνδεσης πρέπει να εφοδιαστεί με προσαρμογή σύνδεσης (βλέπε τομέα 9).

## **Εκτέλεση**

## **26. Ασφάλεια εξαρτημάτων**

**26.1** Ένας συνδετήρας πρέπει να αντέχει σε τράβηγμα 200 λιθρών (890 N).

**26.2** Ένας πασσαλόπικτος πρέπει να αντιστέκεται χωρίς ζημιά στην τάση ροπής στρέμης των 150 λιθρών-ιντσών (17 N-m), αναφερόμενα σε κάθε σύρτη σφιξίματος ή βίδα. Η τάση ροπής στρέμης πρέπει να αναφέρεται σε κάθε σύρτη σφιξίματος ή βίδα, όταν συναρμολογηθούν σε κάθε πλευρά του ηλεκτροδίου γείωσης, για το οποίο προορίζόταν να χρησιμοποιηθεί.

### **Σημειώσεις**

### **27. Γενικά**

**27.1** Τα εξαρτήματα προστασίας από τον κεραυνό πρέπει να σημειώνονται, όπου θα είναι καθαρά ορατά κατόπιν εγκαταστάσεως, με το όνομα του κατασκευαστή, φίρμα ή άλλα διακριτικά σημεία, με τα οποία ο οργανισμός ο υπεύθυνος για το προϊόν να μπορεί να εντοπισθεί.

Εξαίρεση: Συνδετήρες και μάνταλα δεν χρειάζεται να σημειωθούν λεπτομερώς.

**27.2** Αν ένας κατασκευαστής παράγει ή συναρμολογίσει εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας σε περισσότερα από ένα εργοστάσια, κάθε κομμάτι πρέπει να έχει ένα ιδιαίτερο σημάδι με το οποίο θα μπορεί να αναγνωρισθεί το προϊόν ως προϊόν ενός συγκεκριμένου εργοστασίου.

### Κεφάλαιο III

#### Εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας

##### Τμήμα 1: Απαιτήσεις για σύνδεση εξαρτημάτων

###### 1. Όρια

Αυτή η προσχεδίαση EN αναφέρει λεπτομερώς τις απαιτήσεις και τους ελέγχους για εξαρτήματα μεταλλικών συνδέσεων, όπως είναι οι συνδετήρες, τα δεσμικά και γεφυρωτά εξαρτήματα, τα κομμάτια επέκτασης, καθώς επίσης και έλεγχο συνδέσεων για συστήματα αντικεραυνικής προστασίας (LPS).

**Σημείωση:** Τα εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας (LPC) μπορεί να είναι εξίσου ικανά να χρησιμοποιηθούν σε ριγοκίνδυνες καταστάσεις, όπως είναι η φωτιά και η εκρηκτική ατμόσφαιρα. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις επιπλέον απαιτήσεις, που είναι απαραίτητες για τα εξαρτήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν σε τέτοιες συνθήκες.

###### 2. Κανόνας αναφοράς

Αυτό το προσχέδιο EN έχει ενσωματωμένα παλιές και νεότερες

αναφορές, άρθρα από άλλες δημοσιεύσεις. Αυτοί οι κανόνες αναφοράς είναι τοποθετημένοι στα κατάλληλα σημεία του κειμένου και οι δημοσιεύσεις έχουν ταξινομηθεί. Για παλιές αναφορές, μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις σε κάποια από αυτές τις δημοσιεύσεις αναφέρεται σ' αυτό το προσχέδιο EN μόνο όταν είναι ενσωματωμένες σ' αυτό μετά από τροποποίηση ή αναθεώρηση. Για αναχρονικές αναφορές η τελευταία έκδοση της δημοσίευσης αναφέρεται να εφαρμοστεί.

pr ENV 61024-1:1993 - Προστασία κατασκευών από κεραυνό,

ΤΜΗΜΑ 1: Βασικές Γενικές αρχές (IEC 1024-1:1990, μέτριο)

**Σημείωση:** Το pr ENV 61024-1 περιλαμβάνει οδηγό Α: Συλλογή επιπέδων προστασίας για συστήματα αντικεραυνικής προστασίας (IEC 1024-1-1: 1993).

### 3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτού του σχεδιασμού EN, οι ακόλουθοι ορισμοί αναφέρονται:

**3.1 Εξαρτήματα σύνδεσης:** Εξάρτημα για τη σύνδεση αγωγών μεταξύ τους ή με μεταλλικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει επίσης εξαρτήματα γεφύρωσης και κομμάτια επέκτασης.

**3.2 Μεταλλική εγκατάσταση:** Εκτεταμένα μεταλλικά αντικείμενα στο χώρο που πρέπει να προστατευθούν, τα οποία μπορεί να μετατραπούν σε

μονοπάτι ρεύματος κεραυνού, όπως είναι οι σωλήνες, κλιμακοστάσια, οδηγοί γραμμών ασανσέρ, εξαερισμοί, αγωγοί θέρμανσης και κλιματισμού και οι οπλισμοί του οπλισμένου σκυροδέματος με ενισχυμένο ατσάλι.

**3.3 Εξαρτήματα γεφύρωσης:** Εξάρτημα σύνδεσης για τις συνδέσεις μεταλλικών εγκαταστάσεων.

**3.4 Κομμάτια επέκτασης:** Εξαρτήματα σχεδιασμένα να αντισταθμίσουν αλλαγές στο μήκος στους αγωγούς και / ή σε μεταλλικές εγκαταστάσεις προκαλούμενες από αλλαγές θερμοκρασίας.

**3.5 Συνδετήρας:** Εξάρτημα σύνδεσης για εσωτερική σύνδεση δύο ή περισσοτέρων αγωγών.

**3.6 Σφικτήρας:** Εξάρτημα σύνδεσης για τη σύνδεση αγωγών σε μεταλλική εγκατάσταση.

**3.7 Σφικτήρας σωλήνα:** Σφικτήρας για τη σύνδεση αγωγών σε μεταλλικούς σωλήνες.

**3.8 Έλεγχος σύνδεσης:** Μία σύνδεση πρέπει να έχει σχεδιαστεί και τοποθετηθεί, ώστε να διευκολύνει πλεκτρολογικούς ελέγχους και μετρήσεις των LPS.

**3.9 Διακύμανση σφικτήρων:** Η διακύμανση καλύπτεται από τα ελάχιστα και μέγιστα μεγέθη αγωγών, στα οποία ένα ιδιαίτερα συγκεκριμένο εξάρτημα σύνδεσης έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί.

#### **4. Ταξινόμηση**

Ένα εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να ταξινομείται σύμφωνα με την ικανότητα αντίστασης στο ρεύμα κεραυνού, όπως παρακάτω:

- τάξη H για βαριά καθίκοντα
- τάξη L για ελαφριά καθίκοντα.

#### **5. Απαιτήσεις**

##### **5.1 Γενικά**

Τα εξαρτήματα σύνδεσης πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν το εξάρτημα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, η λειτουργία πρέπει να είναι αξιόπιστη, σταθερή και ασφαλής για το άτομο και τον περιβάλλοντα εξοπλισμό.

**Σημείωση:** Συγκέντρωση των απαιτήσεων και της ανταπόκρισής τους στον έλεγχο δίνονται στο παράρτημα A.

## **5.2 Οδηγίες εγκατάστασης**

Ο κατασκευαστής των εξαρτημάτων σύνδεσης πρέπει να εφοδιάζει με επαρκής πληροφορίες στο έντυπό του, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο εγκαταστάτης των εξαρτημάτων σύνδεσης μπορεί να επιλέξει και να εγκαταστήσει τα εξαρτήματα με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.

Η συμμόρφωση ελέγχεται με επιθεώρηση και σε συνδυασμό με το 6.3.

## **5.3 Λύσιμο των συνδέσεων ελέγχου**

Οι συνδέσεις ελέγχου πρέπει να είναι ικανές να λυθούν κατόπιν σφοδρού ρεύματος κεραυνού. Η συμμόρφωση ελέγχεται με το 6.3.

## **5.4 Ζημιές των αγωγών και των μεταλλικών εγκαταστάσεων**

Τα εξαρτήματα σύνδεσης πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να σφίγγουν τους αγωγούς και / ή τις μεταλλικές εγκαταστάσεις χωρίς μη αναμενόμενη μη αναμενόμενη ζημιά στους αγωγούς, τις μεταλλικές εγκαταστάσεις και / ή τα εξαρτήματα σύνδεσης.

Η συμμόρφωση ελέγχεται με επιθεώρηση.

## 5.5 Ασφαλές σφίξιμο

Τα εξαρτήματα σύνδεσης πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλές σφίξιμο εντός της διακύμανσης σφιξίματος που υποστηρίζει ο κατασκευαστής.

Η συμμόρφωση ελέγχεται σε συνδυασμό με το 6.3.

## 5.6 Σημάδια

Τα εξαρτήματα σύνδεσης πρέπει να σημαδεύονται τουλάχιστον με τα ακόλουθα:

- a) το όνομα του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου πωλητή ή τη φίρμα,
- b) αναγνωριστικό σύμβολο
- c) την ταξινόμηση, π.χ. "L" ή "H".

Στην περίπτωση μη εφικτού σημαδέματος σε συνδυασμό με το b) το μαρκάρισμα μπορεί να δοθεί στην μικρότερη μονάδα συσκευασίας.

Το σημάδεμα πρέπει να είναι ανθεκτικό και ευανάγυνωστο.

Η συμμόρφωση ελέγχεται με επιδεώρηση και σε συνδυασμό με το 6.4.

## 6. Έλεγχοι

### 6.1 Γενικά

Οι έλεγχοι σε συμφωνία με αυτό το προσχέδιο EN είναι τύποι ελέγχων. Έλεγχοι πρέπει να διεκπεραιώνονται με τρία δείγματα του ίδιου τύπου και οι απαιτήσεις ικανοποιούνται αν οι έλεγχοι συναντώνται. Αν ένα μόνο από τα δείγματα δεν ικανοποιεί τον έλεγχο σε αναμενόμενη συναρμολόγηση ή κατασκευαστικό σφάλμα, αυτός ο έλεγχος και κάθε προηγούμενος που μπορεί να έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα του ελέγχου πρέπει να επαναληφθεί και επίσης οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να γίνουν στην απαιτούμενη σειρά ενός άλλου πλήρους σετ δειγμάτων, τα οποία όλα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις.

Οι έλεγχοι πρέπει να διεκπεραιώνονται στη δοθείσα σειρά κατόπιν καδορισμού / γεράσματος των δειγμάτων ή του διακανονισμού των δειγμάτων σε συνδυασμό με το 6.2.2.

### 6.2 Προετοιμασία ελέγχου

#### 6.2.1 Διακανονισμός των δειγμάτων

Πρέπει να είναι επιτρεπτό να ελεγχθεί ποικιλία δειγμάτων σε σειρά

ταυτόχρονα.

**Σημείωση 1:** Ο ακριβής αριθμός των δειγμάτων που πρόκειται να ελεγχθούν είναι αυθαίρετος και εξαρτάται από τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ελέγχου.

Η απόσταση "1" (βλέπε μοντέλο 1) πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 60 mm. Αναπροσαρμογές των δειγμάτων δεν πρέπει να τυλιχθούν, π.χ. αναπροσαρμογή σχήματος U δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Κάθε μίκος του αγωγού πρέπει να υποστηρίζεται από απομονωμένο στήριγμα.

Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στα δείγματα και το απομονωμένο δίσκο πρέπει να είναι 20 mm.

Τα δείγματα πρέπει να συναρμολογούνται ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, π.χ. με τους προτεινόμενους αγωγούς και την τάση ροπής στρέμης.

Κάθε διακύμανση θολική για τα εξαρτήματα σύνδεσης με διακύμανση σφιξίματος ίση ή λιγότερο από 2 mm πρέπει να ελέγχεται στο ελάχιστο μέγεδος αγωγού που προτείνεται. Αν η διακύμανση σφιξίματος είναι μεγαλύτερη από 2 mm πρέπει να ελεγχθεί στο ελάχιστο και μέγιστο μέγεδος του αγωγού που προτείνεται.

**Σημείωση 2:** Ένας τυπικός διακανονισμός των δειγμάτων παρουσιάζεται στο μοντέλο 1, αλλά ο λεπτομερής σχεδιασμός πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου.

### 6.2.2 Καθορισμός / Γρανατ

Τα δείγματα ή ο διακανονισμός των δειγμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον έλεγχο σε συνδυασμό με το παράρτημα 3.

**Σημείωση:** Ένας άλλος έλεγχος βρίσκεται υπό συζήτηση.

**Σημείωση συγγραφέων:** Αναφορές στα νέα παρατήματα B, C και D πρέπει να γίνονται στο κείμενο αυτού του υποάρδρου.

### 6.3 Ηλεκτρολογικοί έλεγχοι

Μετά το 6.2.2 τα δείγματα ή ο διακανονισμός των δειγμάτων πρέπει να πιεσθεί τρεις φορές από το ρεύμα ελέγχου της διαρκούς συντόμευσης από 50 ms και συγκεκριμένη ενέργεια, όπως δίνονται στον πίνακα 1.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**  
**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΤΑΞΗ	$I_{max}$	A·S	$W_R$
H	100 kA ± 10%	50 As ± 20%	2,5 MJ/Q ± 35%
L	50kA ± 10%	25 As ± 20%	0,63 MJ/Q ± 35%

Τότε ρεύμα των 25A τουλάχιστον από ad.c ή a.c. με 50 Hz σε 60 Hz πηγή με μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία άνω των 12 V δα συντελέσει στο δείγμα ή στον ολικό διακανονισμό των δειγμάτων αντίστοιχα. Η πτώση τάσης για κάθε εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να μετριέται. Η αντίσταση δα υπολογισθεί μέσω του ρεύματος και της πτώσης τάσης.

Τα εξαρτήματα σύνδεσης δεωρούνται ότι έχουν περάσει τον έλεγχο, αν η αντίσταση επαφής είναι ίση ή μικρότερη από 1 mΩ.

Το εξάρτημα σύνδεσης δεν πρέπει να εμφανίζει καμία ορατή ζημιά στη φυσιολογική ή διορθωμένη εικόνα, χωρίς μεγέθυνση, ούτε πρέπει να έχει χαλαρά μέρη μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Η χαλαρή ροπή στρέγης πρέπει να μετρηθεί από ικανό δργανό ελέγχου ροπής στρέγης.

Τα εξαρτήματα σύνδεσης, εκτός των συνδέσεων ελέγχου, δεωρούνται ότι έχουν περάσει τον έλεγχο, αν η χαλαρή ροπή στρέγης είναι μεγαλύτερη από 0,25 του σφιξίματος της ροπής στρέγης.

Οι συνδέσεις ελέγχου θεωρούνται ότι έχουν περάσει τον έλεγχο, αν η χαλαρή ροπή στρέμης είναι μεγαλύτερη από 0,25 και μικρότερη από 1,5 του σφιξίματος ροπής στρέμης.

#### 6.4 Μηχανικοί έλεγχοι

**Σημείωση:** Βάση εξέτασης.

##### 6.4.1 Έλεγχος σπημαδιών

Μετά από το 5.2.3 τα σπημάδια έχουν ελεγχθεί με επιθεώρηση και αποτυπώνοντάς τα με το χέρι για 15 s με ένα κομμάτι υφάσματος διαποτισμένο με νερό και ξανά για 15 s με κομμάτι υφάσματος διαποτισμένο με πνοή πετρελαίου.

**Σημειώσεις:** 1. Η μεζούρα πετρελαίου είναι καθορισμένη ως αλιφατικό διάλυμα εξανίου με σύσταση από αρωματικά με μέγιστη αναλογία όγκου 0,1 βουτανόλη στην τιμή των 29, ενός αρχικού σημείου βρασμού με προσέγγιση 65°C, ένα ξηρό σημείο με προσέγγιση 69°C και πυκνότητας με προσέγγιση 0,68 g/cm<sup>3</sup>.

2. Τα σπημάδια μπορεί να εφαρμόστηκαν με καλούπιωμα, με πρέσα, με χαρακτική, με εκτύπωση

συγκολλημένης ταμπέλας ή με μεταφορείς σλάιντ νερού.

**3.** Τα σημάδια που έχουν φτιαχτεί με καλούπωμα, πρέσα ή χαρακτική δεν εκτίθενται σε αυτόν τον έλεγχο.

Μετά τον έλεγχο τα σημάδια πρέπει να είναι ευανάγνωστα.

#### **Μοντέλο 1: Τυπικοί διακανονισμοί των δειγμάτων**

1 > 60mm

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>1.</b> Απομονωμένο στερέωμα των δειγμάτων σε διακανονισμό ελέγχου σε απομονωμένο δίσκο. | <b>2.</b> Απομονωμένος δίσκος.   |
| <b>3.</b> Αγωγός.  | <b>4.</b> Μεταλλική εγκατάσταση. |
| <b>5.</b> Σωλήνας.   |                                  |

#### **ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>6.</b> Συνδετήρας. | <b>8.</b> Σφικτήρας σωλήνα. |
|-----------------------|-----------------------------|

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ)**

Έρευνα για τις απαιτήσεις και τις ανταποκρινόμενες συμμορφώσεις που ελέχθησαν

ΣΕΙΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ	Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΓΧΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
1	Οδηγίες εγκατάστασης	5.2	επιθεώρηση
2	Χωρητικότητα ρεύματος κεραυνού	5.3	6.3
3	Βιδωτή, σφικτή σύνδεση	5.4	6.3 και με επιθεώρηση
4	Λύσιμο των συνδέσεων ελέγχου	5.5	6.3
5	Ζημιά στους αγωγούς και στη μεταλλική εγκατάσταση	5.6	επιθεώρηση
6	Ασφαλές σφίξιμο	5.7	6.3
7	Σημάδια	5.8	6.4 και με επιθεώρηση

## Παράρτημα C (Κανονιστικό)

### Καταστατικό / Γήρανση

#### C1 Όρια

Αυτό το παράρτημα περιγράφει τις γενικές συνθήκες, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν, όταν τα δείγματα καταστατικό / γήρανση ή διευδέτηση των δειγμάτων σε υγρή ατμόσφαιρα, παρουσία διοξειδίου του θείου, αν μπορούν να παραχθούν αποτελέσματα, τα οποία θα ληφθούν. Συνιστάται να μεταχειρίζομαστε συστήματα αντιδιάβρωσης του ίδιου τύπου, σε οποιαδήποτε στιγμή, στον ίδιο μηχανισμό ελέγχου, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι αυτό το δείγμα, που προέρχεται από διαφορετικά συστήματα δεν θα αλληλεπιδράσει.

Εάν διαφορετικά αντιδιαβρωτικά συστήματα μεταχειρίζονται την ίδια στιγμή σε διαφορετικά υλικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το διοξείδιο του θείου μπορεί να έχει συχνά ποικίλα αποτελέσματα.

#### C2 Βασικές αρχές

Στην αρχή της πρώτης φάσης πραγματοποίησης κάθε κύκλου, ο έλεγχος δωματίου γίνεται σε θέρμανση  $(40 \pm 3)^\circ\text{C}$  σε περίπου 1 1/2 ώρες. Αυτό προκαλεί συμπύκνωση του νερού, ώστε να πάρει το σχήμα του δείγματος. Η συμπύκνωση πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να σχηματιστεί παντού στην πρώτη φάση πραγμάτευσης, στην οποία η βασική επίθεση λαβαίνει χώρα ως αποτέλεσμα της ταυτόχρονης δράσης

του διοξειδίου του θείου.

**Σημείωση:** Η μεγαλύτερη ποσότητα του διοξειδίου του θείου, που προστίθεται στην αρχή της πρώτης φάσης πραγμάτωσης διαλύεται γρήγορα στο νερό στον πυθμένα του δαλάμου ελέγχου. Γι' αυτό το λόγο, η δραστική συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου στο χώρο αερίου στην αρχή της πραγματοποίησης είναι μόνο περίπου 1/7 της θεωρητικής συγκέντρωσης. Αυτή η αρχική συγκέντρωση δεν παραμένει σταθερή στη διάρκεια της πρώτης φάσης πραγματοποίησης, αλλά πέφτει απότομα αρχικά και μετά πιο αργά.

Η δεύτερη φάση πραγματοποίησης αρχίζει με τη δέρμανση να είναι κλειστή και ο δάλαμος ελέγχου να είναι ανοιχτός ή να έχει διέξοδο.

Μετά περίπου από 1 1/2 ώρα οι συνδήκες πραγματοποίησης πρέπει να συμφωνούν με αυτές που δίνονται στον πίνακα C1.

### C3 Μηχανισμός ελέγχου

#### C3.1 Θάλαμος ελέγχου

Η πραγματοποίηση σε μια νοτιομένη ατμόσφαιρα, παρουσία διοξειδίου του θείου απαιτεί ένα δάλαμο ελέγχου που να έχει κατά όνομα χωρητικότητα τουλάχιστον 300 l, ικανό να κλειστεί ερμηνευτικά, οι τοίχοι του να είναι κατασκευασμένοι από υλικά που αντέχουν στη διάθρωση, τα οποία δεν πρέπει να επιπρεάζουν τη διάθρωση. Ο δάλαμος ελέγχου πρέπει να είναι κατασκευασμένος με δερμαινόμενο πυθμένα

σκάφη για να στεγάσει την ποσότητα του νερού που αναφέρεται λεπτομερώς στον πίνακα C1. Ο δάλαμος ελέγχου πρέπει να θερμαίνεται μόνο διά του μπάνιου νερού.

**ΠΙΝΑΚΑΣ C1**  
**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΚΥΚΛΟΥ, ΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟ 0,67 <sup>1)</sup>
Κύκλος	1η φάση πραγματοποίησης h	8, συμπεριλαμβανόμενης και της θέρμανσης
	2η φάση πραγματοποίησης h	16, συμπεριλαμβανόμενης ψύχρανσης (αθουσα ελέγχου ανοιχτή ή με διεξοδο)
	Συνολικά h	24
Συνθήκες στο θάλαμο ελέγχου	Θερμοκρασία °C	(40 ± 3)
	1η φάση πραγματο- σχετική υγρασία ποίησης %	Περίπου 100 (σχηματισμός συμπύκνωσης πάνω στο δείγμα)
	Θερμοκρασία °C	18 ως 28
	2η φάση πραγματο- σχετική υγρασία ποίησης %	75 μέγιστο
Νερό στον πιθμένα του θαλάμου ελέγχου		0,67 <sup>2)</sup>

1) Η θεωρητική συγκέντρωση SO είναι ισοδύναμη, σε ένα θάλαμο ελέγχου χωρητικότητας 300 l, με τη σύσταση 2,0 l SO ανά κύκλο, αντιστοίχως.

2) Η συγκέντρωση βασίζεται στη χωρητικότητα του θαλάμου ελέγχου και είναι ισοδύναμη με την ποσότητα νερού των 2 l για χωρητικότητα των 300 l.

Ο δάλαμος ελέγχου έχει ενσωματωμένο ένα ικανοποιητικό μετρητή δερμοκρασίας και μηχανισμό ρύθμισης. Η δερμοκρασία πρέπει να μετριέται αμέσως παρακείμενα των δειγμάτων.

Οι βαλβίδες και η είσοδος αερίου, που απαιτούνται για εξισορρόπιση της πίεσης πρέπει να τοποθετούνται πάνω από την επιφάνεια του νερού. Το κάλυμμα του δαλάμου ελέγχου πρέπει να σχεδιαστεί έτσι, ώστε η συμπύκνωση να μη μεταπίπτει στα δείγματα. Ο δάλαμος ελέγχου μπορεί να είναι οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους, ώστε να συναντά τις απαιτήσεις του άρδρου C3.

Ο δάλαμος ελέγχου πρέπει να συναρμολογηθεί σε ένα δωμάτιο, το οποίο δεν έχει διαβρωτική ατμόσφαιρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μέγιστη σχετική υγρασία 75%, σε σημείο όπου είναι προστατευμένο από ρεύμα και έκθεση στο φως του ήλιου.

### **C3.2 Στήριγμα για τα δείγματα ή για την τακτοποίηση των δειγμάτων**

Το στήριγμα για τα δείγματα ή για την τακτοποίηση των δειγμάτων πρέπει να κατασκευάζεται από υλικό αντιδιαβρωτικό, το οποίο δεν θα έχει επίσης επίδραση στη διάθρωση των δειγμάτων. Πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα δείγματα ή η τακτοποίηση των δειγμάτων να μπορούν να επιτευχθεί, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο υπόαρδρο C4.2.

## C4 Διαδικασία

### C4.1 Γενικές απαιτήσεις

Μόνο μη αλληλεπιδρώντα δείγματα πρέπει να επεξεργάζονται μαζί.

Τα δείγματα ή η τακτοποίηση των δειγμάτων πρέπει να γίνεται στο δάλαμο ελέγχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ακόλουθες αποστάσεις να παραμένουν:

- απόσταση από τους τοίχους: 100 mm ελάχιστη,
- απόσταση από το χαμηλότερο άκρο του δείγματος ή του συνόλου δειγμάτων στην επιφάνεια του νερού: 200 mm ελάχιστη,
- απόσταση ανάμεσα στα δείγματα ή το σύνολο των δειγμάτων: 20 mm ελάχιστη.

Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί αλλιώς, η ολική επιφάνεια της περιοχής του αιωρούμενου δείγματος ή του συνόλου των δειγμάτων πρέπει να είναι  $(0,5 \pm 0,1)$  m ανά 300 l όγκου του δαλάμου ελέγχου. Στην περίπτωση δειγμάτων ή συνόλου δειγμάτων της αόριστης επιφάνειας περιοχής, ειδικοί διακανονισμοί πρέπει να γίνουν.

Βήματα πρέπει να παρθούν, ώστε να εμποδιστεί κατά τη συμπύκνωση στάξιμο στα δείγματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Καθώς η ανερχόμενη δραστηριότητα του διοξειδίου του θείου είναι η ίδια σε κάθε κύκλο, το αποτέλεσμα είναι μια λειτουργία της έκτασης και της φύσης της ολικής επιφάνειας περιοχής των δειγμάτων ή του συνόλου

της σύστασης των δειγμάτων. Συγκρίνοντας επεζεργασίες είναι απαραίτητο πάντα να χρησιμοποιούνται δείγματα ή σύνολο δειγμάτων της ίδιας συνολικής επιφανειακής περιοχής και του ίδιου τύπου.

Θα ήταν επίσης καθηκόντως αν οι επιφάνειες που δεν πρέπει να εκτίθενται να είναι καλυμμένες μόνο με υλικό, το οποίο δεν αντιδρά με το διοξείδιο του θείου, ούτε κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει το αποτέλεσμα του ελέγχου.

#### C4.2 Γέμισμα της σκάφης πυθμένα

Η σκάφη του πυθμένα πρέπει να γεμίζεται με ποσότητα διυλισμένου ή απιονισμένου νερού, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στον πίνακα C1. Το νερό δα πρέπει να ανανεώνεται πριν από κάθε κύκλο και ο δάλαμος ελέγχου να καθορίζεται αν είναι απαραίτητο.

#### C4.3.1 Εφοδιασμός διοξειδίου του θείου από κυλίνδρους ατσαλιού

Για ακριβείς μετρήσεις της ποσότητας του διοξειδίου του θείου, που πρόκειται να εισαχθεί, διατιθέμενα στο εμπόριο ογκόμετρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για αέριο (π.χ. βαλβίδα αερίων) ή αγγεία, τα οποία περιέχουν υγρά εκτοπίσματα (λάδι παραφίνης).

#### **C4.3.2 Παραγωγή διοξειδίου του θείου μέσα σε μηχανισμό θαλάμου**

Το διοξείδιο του θείου μπορεί επίσης να παραχθεί μέσα σε μηχανισμό θαλάμου, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο (π.χ. αναμειγνύοντας νάτριο, υδρογόνο και οξυγόνο και αραιωμένο θειικό οξύ).

#### **C4.4 Θέρμανση**

Αμέσως μετά την εισαγωγή του διοξειδίου του θείου, η θέρμανση πρέπει να ανοιχθεί και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου ελέγχου να ανέβει στους  $40^{\circ}\text{C}$  μέσα σε  $1\frac{1}{2}$  ώρα περίπου. Αυτή η θερμοκρασία πρέπει να διατηρηθεί στους  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  του μετρούμενου σημείου.

#### **C4.5 Διάρκεια επεξεργασίας**

Τα δείγματα ή το σύνολο των δειγμάτων πρέπει να επεξεργασθούν 10 φορές στον κύκλο σύμφωνα με τον πίνακα C1.

#### C4.6 Σειρά επεξεργασίας

Κάθε κύκλος πρέπει να εκδέτει δύο φάσεις επεξεργασίας, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στον πίνακα B1, με άλλα λόγια συνολικά 24 ώρες. Στο τέλος της πρώτης φάσης επεξεργασίας (8 ώρες), η θέρμανση πρέπει να σβηστεί και ο δάλαμος ελέγχου να ανοιχτεί ή να ανοιχτεί η διέξοδος.

Μετά τη δεύτερη φάση επεξεργασίας (16 ώρες), η σκάφη πυθμένας πρέπει να αδειάσει, να καθαριστεί αν είναι απαραίτητο, να γεμιστεί με φρέσκο διαλυμένο ή απιονισμένο νερό, ο δε δάλαμος ελέγχου να κλειστεί και να γεμιστεί με διοξείδιο του θείου. Ανάβοντας τη θέρμανση οριοθετείται η αρχή ενός νέου κύκλου.

Οι επεξεργασίες μπορούν να διακοπούν μόνο αν η δεύτερη φάση επεξεργασίας είναι εκτεταμένη.

## Κεφάλαιο IV

### Εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας (LPC)

**Τμήμα 2: Απαιτήσεις για αγωγούς, πλεκτρόδια εδάφους και επιθεώρηση στέγης**

#### 1. Όρια

Αυτό το ΕΝ δεδομένο αναλύει τις απαιτήσεις για:

- μεταλλικούς αγωγούς (διαφορετικοί από τους "φυσικούς" αγωγούς), οι οποίοι σχηματίζουν μέρος του συστήματος τερματισμού αέρα και των αγωγών καθόδου.
- μεταλλικά πλεκτρόδια εδάφους, τα οποία σχηματίζουν μέρος του συστήματος τερματισμού εδάφους.
- επιθεώρηση στέγης.

LPC μπορεί να είναι επίσης κατάλληλα για χρήση σε ριψοκίνδυνες ατμόσφαιρες. Προσοχή τότε πρέπει να δοθεί στις επιπλέον απαιτήσεις, που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση των εξαρτημάτων σε τέτοιες συνθήκες.

**Σημείωση συγγραφέων:** Αναφορά πρέπει να γίνει στο pr ENV61024-1.

## 2. Κανόνας αναφοράς

pr ENV61024-1: Προστασία κατασκευών από τους κεραυνούς. Τμήμα 1-Γενικές αρχές.

**Σημείωση:** pr ENV61024-1 συμπεριλαμβάνει Οδηγό A:

“Συλλογή των επιπέδων προστασίας για συστήματα αντικεραυνικής προστασίας”.

## 3. Ορισμοί

Αγωγοί καθόδου.

Αγωγός τερματισμού αέρα.

Ηλεκτρόδιο εδάφους.

Ράθδος γείωσης.

Επιθεώρηση στέγης.

## 4. Ταξινόμηση

### 5. Απαιτήσεις και έλεγχοι

#### 5.1 Απαιτήσεις

a) Οι αγωγοί, τα ηλεκτρόδια εδάφους και η επιθεώρηση στέγης

πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, ώστε σε συνήθη χρήση την απόδοσή τους να είναι αξιόπιστη και χωρίς κίνδυνο για τον περιβάλλοντα χώρο. Η γενική συμμόρφωση ελέγχεται εκτελώντας δύο τους σχετικούς ελέγχους, που αναφέρονται λεπτομερώς.

**Σημείωση συγγραφέων:** "σχετικοί ελέγχοι" μπορούν να αντικατασταθούν από αριθμό σχετικών άρδρων.

b) Η επιλογή του υλικού εξαρτάται από την ικανότητα να ταιριάζει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της αίτησης.

c) Τα ακόλουθα υλικά πρέπει να χρησιμοποιούνται για:

i) αγωγούς:

- χαλκός
- χαλκός επικαλυψμένος με κασσίτερο
- αλουμίνιο
- κράμα αλουμινίου
- γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα
- ανοξείδωτο ατσάλι

ii) πλεκτρόδια εδάφους:

- χαλκός
- χαλκός επικαλυψμένος με κασσίτερο
- γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα
- ανοξείδωτο ατσάλι
- ατσάλινος πυρίνας, περίβλημα μολύβδου

- ατσάλινος πυρήνας, περίβλημα χαλκού
- ατσάλινος πυρήνας, περίβλημα ανοξείδωτου ατσαλιού.

d) Άλλα μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν έχουν ισοδύναμη μηχανική, πλεκτρολογική και χημική (διάθρωση) απόδοση.

e) Ο κατασκευαστής των αγωγών των πλεκτροδίων εδάφους και επιδεώρησης στέγης πρέπει να εφοδιάσει με επαρκείς πληροφορίες στο φυλλάδιό του για να εξασφαλίσει ότι ο εγκαταστάτης των LPC μπορεί να συλλέξει και να εγκαταστήσει τα υλικά με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο, σε συμφωνία με το IEC 1024-1 Τομέας 2 Οδηγός B.

Η διαμόρφωση ελέγχεται με επιδεώρηση.

f) Η διαμόρφωση των αγωγών και πλεκτροδίων εδάφους πρέπει να είναι είτε επίπεδη κορδέλλα στέρεα είτε (πλεξούδα) νήμα.

**Σημείωση:** Για πλεκτρόδια εδάφους η επιλογή νήματος είναι εφαρμόσιμη μόνο στον χαλκό.

### 5.1.1 Αγωγοί

Η ελάχιστη τμηματική περιοχή διασταύρωσης αγωγού και η διαμόρφωσή του πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον πίνακα I.

### 5.1.1.1 Χαλκός

Ο αγωγός χαλκού πρέπει να είναι σε κατάσταση μη αναδυόμενο με μέγιστη τιμή σκληρότητας 63 V.P.N. Η αγωγιμότητά του πρέπει να είναι το ελάχιστο 100% IACS (58 MS/m), θασιζόμενη πάνω στη μέγιστη πλεκτρολογική αντοχή στους 20 °C, των 0,017241 μικρομέτρων.

Η επιμήκυνσή του πρέπει να είναι το ελάχιστο 35% με δύναμη ελαστικότητας στην περιοχή των 210 ως 250 N/mm<sup>2</sup>.

Οποιοδήποτε σημάδεμα επιφάνειας / αναγνώριση πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με τον αγοραστή.

## ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΧΟΛΙΑ
ΧΑΛΚΟΣ/ ΧΑΛΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΛΛΥΨΗ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ	ΚΟΡΔΕΛΑ	50 mm <sup>2</sup>	3mm ελάχιστο πάχος
	ΣΤΕΡΕΟ	60 mm <sup>2</sup>	8mm διάμετρος
	ΝΗΜΑ	50 mm <sup>2</sup>	1,78mm ελάχιστη διάμετρος κάθε νήματος
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΚΟΡΔΕΛΑ	70 mm <sup>2</sup>	3mm ελάχιστο πάχος
	ΣΤΕΡΕΟ	50 mm <sup>2</sup>	8mm διάμετρος
	ΝΗΜΑ	50 mm <sup>2</sup>	7 νήματα
ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΚΟΡΔΕΛΑ	50 mm <sup>2</sup>	2,5mm ελάχιστο πάχος
	ΣΤΕΡΕΟ	50 mm <sup>2</sup>	8mm διάμετρος
	ΝΗΜΑ	50 mm <sup>2</sup>	1,80mm ελάχιστη διάμετρος κάθε νήματος
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΚΟΡΔΕΛΑ *	50 mm <sup>2</sup>	3mm ελάχιστο πάχος
	ΣΤΕΡΕΟ *	50 mm <sup>2</sup>	8mm διάμετρος
	ΝΗΜΑ *	50 mm <sup>2</sup>	7 νήματα * 50 εκατομμυριοστά του μέτρου ελάχιστη επίστρωση
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΚΟΡΔΕΛΑ	70 mm <sup>2</sup>	3mm ελάχιστο πάχος
	ΣΤΕΡΕΟ	70 mm <sup>2</sup>	10mm διάμετρος
	ΝΗΜΑ	70 mm <sup>2</sup>	7 νήματα

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα παραπάνω υλικά μπορούν να επικαλυφθούν με επίστρωση είτε με PVC είτε με μόλυβδο ή ισοδύναμο υλικό, ανάλογα με την εφαρμογή που θέλουμε.

### 5.1.1.2 Χαλκός επιστρωμένος με κασσίτερο

Όσον αφορά την απαίτηση της 5.1.1.1, η επίστρωση κασσίτερου πρέπει να είναι υπό χαμηλή θερμότητα ή πλεκτροεπίστρωση. Οποιαδήποτε ειδική απαίτηση πρέπει να συμφωνηθεί ανάμεσα στον

αγοραστή και τον προμηθευτή.

### 5.1.1.3 Αλουμίνιο

Ο αγωγός αλουμινίου πρέπει να είναι σε κατάσταση μη αναδυόμενη με μέγιστη τιμή σκληρότητας 25 V.P.N.

Η αγωγιμότητά του πρέπει να είναι το ελάχιστο 61% IACS (35 Ms/m), βασιζόμενη στη μέγιστη πλεκτρολογική αντοχή στους 20 °C των 0,02864 μικρομέτρων.

Η επιμήκυνση πρέπει να είναι το ελάχιστο 25% με μέγιστη δύναμη ελαστικότητας των 70 N/mm<sup>2</sup>.

Οποιοδήποτε σημάδεμα επιφάνειας / αναγνώρισης πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με τον αγοραστή.

### 5.1.1.4 Κράμα αλουμινίου



Ο αγωγός αλουμινίου πρέπει να έχει μέγιστη τιμή σκληρότητας των 120 V.P.N.

Η αγωγιμότητα πρέπει να είναι το ελάχιστο 55% IACS (32 Ms/m), βασιζόμενη στη μέγιστη πλεκτρολογική αντοχή στους 20 °C των 0,03133 μικρομέτρων.

Η επιμήκυνση πρέπει να είναι το ελάχιστο 10% με δύναμη ελαστικότητας των 160 N/mm<sup>2</sup>.

Οποιοδήποτε σημάδεμα επιφάνειας / αναγνώρισης πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με τον αγοραστή.

### 5.1.1.5 Γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα

Το ατσάλι πρέπει να κατασκευαστεί από κατηγορία, η οποία είναι ικανοποιητικά εύπλαστη, ώστε να επιτρέπει το λύγισμα του ατσαλιού γύρω από ακανόνιστες κατατομές. Η πλεκτρολογική αυτοχή πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 0,15 μικρομέτρων με μέγιστη δύναμη ελαστικότητας  $400 \text{ N/mm}^2$ . Η επίστρωση πρέπει να διεκπεραιωθεί από τη διαδικασία γαλβανισμού υπό χαμηλή θερμότητα. Η επίστρωση πρέπει να είναι επίπεδη, στρωτή, συνεχής και χωρίς ρευστές κηλίδες.

Οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή.

Οποιαδήποτε εκτεθειμένα κομμένα άκρα πρέπει να προστατεύονται με φράγμα για τη διάβρωση από πλούσιο στρώμα γευδαργύρου.

### 5.1.1.6 Ανοξείδωτο ατσάλι

Το ανοξείδωτο ατσάλι πρέπει να κατασκευαστεί από 18% χρώμιο, 10% νικέλιο, λίγο άνθρακα, βαθμίδα ατσαλιού. Η πλεκτρολογική του αυτοχή πρέπει να είναι το μέγιστο 0,7 μικρόμετρα με μέγιστη δύναμη ελαστικότητας  $490 \text{ N/mm}^2$ .

### 5.1.2 Ηλεκτρόδια εδάφους

Τα πλεκτρόδια εδάφους μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες:

- (a) σκόπιμα σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας υλικά προσεκτικά διαλεγμένα για την εφαρμογή της
- (b) τυχαία ή φυσικά πλεκτρόδια των οποίων πρώτος σκοπός δεν είναι αυτός ενός πλεκτροδίου εδάφους.

Λεπτομερώς στο (a) είναι δακτυλίδια / ακτινωτά (οριζόντια) πλεκτρόδια σε ραβδιά εδάφους (κατακόρυφα) πλεκτρόδια, ή συνδυασμός και των δύο.

#### 5.1.2.1 Αγωγοί εδάφους

Τα ακόλουθα υλικά είναι κατάλληλα για αγωγούς εδάφους εφοδιασμένα με αναμενόμενη δοθείσα προσοχή στην τμηματικά διασταυρωμένη περιοχή τους, είναι πιθανή η διάθρωση και η γαλβανική διάθρωση.

- χαλκός
- χαλκός με επίστρωση ψευδαργύρου
- χαλκός με επίστρωση μολύβδου
- ατσάλι ντυμένο με χαλκό
- γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα
- ανοξείδωτο ατσάλι

Τα ακόλουθα αναφέρονται στους αγωγούς εδάφους:

(I) Η μηδαμινή τμηματικά διασταυρωμένη περιοχή πρέπει να είναι 50 mm<sup>2</sup>.

(II) Η ελάχιστη τμηματικά διασταυρωμένη περιοχή των 75mm<sup>2</sup> (3mm ελάχιστο πάχος για κορδέλα) για γαλβανισμένο ατσάλι υπό χαμηλή θερμότητα.

(III) Αλουμίνιο / κράμα αλουμινίου δεν πρέπει να θάβεται στο έδαφος.

#### 5.1.2.2 Ραθδιά εδάφους

Ραθδιά εδάφους πρέπει να είναι μηχανικά δυνατά για να αντιστέκονται στις δυνάμεις εγκαταστάσεις, χωρίς λύγισμα ή σκέβρωμα. Η επιλογή του υλικού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το υλικό να είναι ικανοποιητικά εύπλαστο, ώστε να εξασφαλίζει την αποφυγή σπασιμάτων του ραθδιού, τα οποία πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Τα σπειρώματα πάνω στο ραθδί πρέπει να είναι λεία και πλήρως φορμαρισμένα. Για επικαλυμμένα ραθδιά, η επίστρωση πρέπει να εκτείνεται πάνω από τα σπειρώματα. Για ηλεκτροεπικαλυμμένα ραθδιά, όπως είναι τα ντυμένα ραθδιά με χαλκό, είναι επιδυμητό να περιτυλιχθεί η σπείρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν δα μετακινηθεί χαλκός από το ατσάλι. Μόλις δος μετερή άκρη ή σημείο απαιτείται για την διευκόλυνση της οδήγησης. Ραθδιά εδάφους υπάρχουν σε ποικίλα μεγέθη και μήκη. Η σωστή επιλογή δα εξαρτηθεί από παράγοντες, όπως

είναι οι συνθήκες εδάφους και αντοχής εδάφους. Τα ελάχιστα μεγέθη  
έχουν ταξινομηθεί παρακάτω:

ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	ΣΧΟΛΙΑ
γαλβανισμένο ατσάλι	συμπαγές κυκλικό ραβδί	16 mm	50 μ ελάχιστο ακτινικό επίστρωμα από ψευδάργυρο
πυρήνας ατσαλιού, επίστρωση μολύβδου	συμπαγές κυκλικό ραβδί	16 mm	1mm ακτινικό περβλημα μολύβδου ο / διάμετρο 18mm
πυρήνας ατσαλιού, περβλημα χαλκού χαλκός	συμπαγές κυκλικό ραβδί	16 mm	250 μ ελάχιστο ακτινικό περβλημα χαλκού
ανοξείδωτο ατσάλι	συμπαγές κυκλικό ραβδί	16mm	
πυρήνας ατσαλιού, ανοξείδωτο περβλημα	συμπαγές κυκλικό ραβδί	16 mm	1 mm ακτινικό περβλημα ανοξείδωτου ατσαλιού ο / διάμετρος 18 mm

### 5.1.3 Επιθεώρηση στέγης

Η στέγη πρέπει να έχει ικανοποιητικό μέγεθος ώστε να επιτρέπει απεριόριστες κινήσεις κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του αγωγού γείωσης με το ραβδί γείωσης.

Μπορεί να είναι κατασκευασμένη από μπετόν, μαντέμι, γαλβανισμένο ατσάλι, πλαστικό ή άλλο υλικό, το οποίο ταιριάζει με τις απαιτήσεις.

Το σκέπασμα της στέγης δια πρέπει να είναι ευκολομετακίνητο, κατά προτίμο ποσο με κλειδαριά για ευκολία και πρέπει να δηλώνει καθαρά "γείωση" (ή την εδνική ισοδύναμη γλώσσα) με το διεθνές αναγνωρίσιμο σύμβολο .

Το σκέπασμα πρέπει να είναι ικανό να αντεπεξέλθει σε ένα ελάχιστο ασφαλές φορτίο εργασίας (SWL) των 5000 Kgf χωρίς ζημιά και ελάχιστο ύστατο φορτίο 9000 Kgf.

Η συμμόρφωση έχει ελεγχθεί από 5.2.3.

## 5.2 Έλεγχοι

### 5.2.1 Αγωγοί

#### 5.2.1.1 Κάμυν

Αυτά τα υλικά, τα οποία διατηρούν επιστρωση (όπως είναι ο γανωμένος χαλκός και το γαλβανισμένο ατσάλι) πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο κάμυν.

3 δείγματα από κάθε αγωγό, που ο καδένας είναι 500 mm μακρύς πρέπει να έχει κλίση διαμέσου ακτίνας ίσης με πέντε φορές τη διάμετρό τους.

Σημείωση:  $d = \frac{2 \cdot (\omega + t)}{3,5}$  όπου  $d$  = διάμετρος,  $\omega$  = πλάτος  
 $t$  = πάχος σε mm

#### 5.2.1.2 Περιβαλλοντικά

3 δείγματα κάθε αγωγού, καδένας 500mm μακρύς και, στην περίπτωση επιστρωμένων υλικών, αυτά τα δείγματα, που υποβάλλονται στο 5.2.1.1 πρέπει να υποβληθούν σε περιβαλλοντικό έλεγχο σε συμφωνία με το IEC.

### **5.2.1.3 Ωθηση ρεύματος**

Τα προαναφερόμενα δείγματα πρέπει να πιεστούν τρεις φορές από τον έλεγχο ρεύματος, που φαίνεται στον πίνακα IEC.

### **5.2.1.4 Κριτήρια αποδοχής**

Το υλικό θεωρείται ότι είναι αποδεκτό, αν ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:

- Η αντίσταση του δείγματος πάνω από 100mm μήκος μετριέται από 5.2.1.1 και 5.2.1.2 δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή αντίστασης που μετρήθηκε πριν τους ελέγχους περισσότερο από 50%.
- Τα δείγματα δεν πρέπει να εμφανίζουν καμία ορατή καταστροφή λόγω διάθρωσης.
- Όλοι οι αγωγοί πρέπει να έχουν λεία εμφάνιση με συνδυαζόμενη ακτίνα (όχι έντονες γωνίες).
- Στην περίπτωση επικαλυμμένων υλικών η επικάλυψη πρέπει να είναι ικανοποιητικά κολλημένη και να παραμένει χωρίς σπασίματα ή ξεφλουδίσματα.

### 5.2.1.3 Ωθηση ρεύματος

Τα προαναφερόμενα δείγματα πρέπει να πιεστούν τρεις φορές από τον έλεγχο ρεύματος, που φαίνεται στον πίνακα IEC.

### 5.2.1.4 Κριτήρια αποδοχής

Το υλικό δεωρείται ότι είναι αποδεκτό, αν ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:

- Η αντίσταση του δείγματος πάνω από 100mm μήκος μετριέται από 5.2.1.1 και 5.2.1.2 δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή αντίστασης που μετρήθηκε πριν τους ελέγχους περισσότερο από 50%.
- Τα δείγματα δεν πρέπει να εμφανίζουν καμία ορατή καταστροφή λόγω διάθρωσης.
- Όλοι οι αγωγοί πρέπει να έχουν λεία εμφάνιση με συνδυαζόμενη ακτίνα (όχι έντονες γωνίες).
- Στην περίπτωση επικαλυμμένων υλικών η επικάλυψη πρέπει να είναι ικανοποιητικά κολλημένη και να παραμένει χωρίς σπασίματα ή ζεφλουδίσματα.

## 5.2.2 Ηλεκτρόδια εδάφους (γείωσης)

### 5.2.2.1 Ραθδιά γείωσης

Αυτά τα ραθδιά, τα οποία διατηρούν επίστρωση (όπως ατσάλι με επίστρωση χαλκού), πρέπει να υποβληθούν στους ακόλουθους ελέγχους. Οι ακόλουθοι έλεγχοι είναι για τη διαπίστωση της καταλληλότητας, ως προς την υποστήριξη της επίστρωσης της ράθδου με σεβασμό στο γονικό μέταλλο.

#### 5.2.2.1.1 Έλεγχος κάμψης

3 δείγματα επαρκούς μήκους, για να φέρουν σε πέρας τον έλεγχο ικανοποιητικά, πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο κάμψης σε περιβαλλοντική θερμοκρασία. Το ένα άκρο του δείγματος πρέπει να κρατείται άκαμπτο σε μέγγενη ή σφικτήρα και το ελεύθερο άκρο ακολουθεί την κλίση εφαρμόζοντας φυσιολογική δύναμη στο ραθδί σε απόσταση από το μηχανισμό μέγγενης ίση με σαράντα φορές τη διάμετρο του ραθδιού. Το μέγεθος της δύναμης και η κατεύθυνση εφαρμογής πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το δείγμα να είναι μόνιμα στραμμένο σε γωνία 45°.

Για να αποφευχθεί ζημιά στην επιφάνεια του καπακιού και για να διασφαλιστεί ότι το φορτίο έχει διανεμηθεί ομαλά πάνω από ανώμαλη επιφάνεια, ένα λαστιχένιο χαλάκι με 6 mm μέγιστο πάχος, μπορεί να

τοποθετηθεί μεταξύ του ατσαλένιου δίσκου και της επιφάνειας του καπακιού.

Η διάμετρος του ατσάλινου δίσκου ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα στην επιδεώρηση στέγης. Γι' αυτό το λόγο ο δίσκος ελέγχου θα περάσει στη στέγη χωρίς παρακώλυση, χωρίς παρέκκλιση από τον κατακόρυφο δίσκονα, όταν η επιδεώρηση στέγης τοποθετηθεί στη φυσιολογική της θέση και το καπάκι είναι τελείως ανοικτό ή έχει αφαιρεθεί.

Το κατακόρυφο φορτίο πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα μέχρι να επιτευχθεί διακοπή από το καπάκι. Ένας ορατός έλεγχος πρέπει να γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει γίνει ζημιά ή σπάσιμο στο καπάκι στο ασφαλές φορτίο εργασίας.

## 6. Ηλεκτρομαγνητική σύμβαση (EMC)

Προϊόντα επικαλυμμένα με αυτά τα δεδομένα, σε φυσιολογική χρήση, μένουν παθητικά, σε σεβασμό της ηλεκτρομαγνητικής επιρροής (εκπομπή και ασφάλεια).

**Βιβλιογραφία**

- 1) Materials and size requirements for earth electrodes, from the corrosion point of view. Copyright reserved to CENELEC members (January 1993).**
- 2) Corrosion characteristics of tin coatings published by «Information Centre for tin coatings» in Düsseldorf Germany (July 1994).**
- 3) Corrosion standard test concerning lightning conductors (September 1994).**
- 4) Standard for lightning protection components (First edition February 1977, first Impression 25 May 1981, approved as ANSI/UL 96-1981, 9 April 1981).**

